

Baumit Grund

Mélyalapozó tapadás javítására



- A termék:** Kék színű, vizes bázisú műgyanta diszperzió, nedvszívást kiegyenlítő és tapadásjavító, de nem párazáró alapozó bevonat, nedvszívó alapfelületek előkezelésére.
- Felhasználás:** Nedvességzáró és nedvszíváskiegyenlítő, de nem párazáró alapozó bevonat nedvszívó alapfelületek (mész-cement-, cement vakolatok, beton, égetett agyag) előkezelésére, cement-, cementdiszperzió, valamint diszperziós kiegyenlítő masszák, csemperagasztók, kenhető vízszigetelések felhordása előtti alapozásra, pormegkötésre, nedvszívó képesség kiegyenlítésére, tapadás javítására.
- Műszaki adatok:**
- | | |
|--------------------------------|-------------|
| Száradási idő | |
| szívóképes aljzaton: | Kb. 15 perc |
| nedvességre érzékeny aljzaton: | Kb. 12 óra |
| Aljzathőmérséklet: | > + 5°C |
- Anyagszükséglet:** Kb. 150 g/m²
- Veszélyességi besorolás:** Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
- Tárolás:** Száraz és fagymentes helyen, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig tárolható.
- Minőségi garancia:** Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.
- Kiszerezés:**
- | | |
|-------------|----------------------------|
| 1 kg flakon | 6 flakon / doboz |
| 5 kg kanna | 84 kanna / 420 kg / raklap |
| 10 kg kanna | 42 kanna / 420 kg / raklap |

Alapfelület:	Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer, olaj és zsírmentes részekről mentes. Nem lehet víztaszító.
	Alkalmas: Nedvszívó alapfelületek (mész-cement-, cement vakolatok, beton, égetett agyag)
Előkészítés:	Az alapfelületet meg kell csiszolni, esetleg marni, majd alaposan portalanítani. A burkolhatóságot vizsgálni kell.
Feldolgozás:	A Baumit Grund mélyalapozót hígítás nélkül, tiszta festőecsettel, vagy szőrmehengerrel 1 rétegben kell felhordani a teljes felületre. A tócsaképződést kerülni kell. Fokozottan nedvszívó alapfelületek esetén az alapozás megismételhető. Az alapozó teljes száradása előtt a burkolást kezdjük meg (nedves a nedvesre technológia). A szerszámokat vízzel alaposan ki kell mosni.
Redszerkiegészítő termékek:	Kiegyenlítés: Baumacol Planea Ragasztás: Baumacol Flex Top ragasztóhabarcs
Általános tudnivalók:	A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt. Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni! Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást. A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartjuk be. Javasolt szerszámok: festőhenger, ecset
Munkavédelem:	Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.