

Baumit PlanoFix

Vékonyagyazatú falazóhabarcs



- A termék:** Gyárilag előkevert, száraz vékonyagyazatú falazóhabarcs.
- Összetétel:** Mészhidrát, cement, homok, adalékszerek.
- Tulajdonságok:** MSZ EN 998-2:2003 szabvány szerinti M 5 T minőségű falazóhabarcs.
- Felhasználás:** Teherhordó, vázkitöltő- és válaszfalak építéséhez, nagyszilárdságú falak építéséhez. Csak nútféderes pórusbeton falazó- és válaszfalelemhez használható.
- Műszaki adatok:**
- | | |
|--------------------------------------|--|
| Maximális szemnagyság: | 1 mm |
| Szín: | szürke |
| Nyomószilárdság (28 napos): | nagyobb, mint 5,0 N/mm ² |
| Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos): | nagyobb, mint 1,0 N/mm ² |
| Hővezetési tényező: | 0,8 W/mK |
| Fugavastagság: | 2-3 mm |
| Keverővíz szükséglet: | kb. 7 l / zsák |
| Anyagszükséglet: | kb. 1,4 kg/m ² , 1 mm-es vastagságnál |
| Kiadósság: | 18 l/zsák |
| Szárazanyag-sűrűség: | 1300 g/dm ³ |
- Veszélyességi besorolás:** Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.
- Tárolás:** Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.
- Minőségi garancia:** D/09/T/103 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-2:2003 szerint)
- Kiszerezés:** 25 kg-os zsákokban, 54 zsák/raklap = 1350 kg (zsugorfóliázva)
- Feldolgozás:**
- Keverés**
A falazóhabarcsot kézzel vagy géppel (szabadesésű vagy folyamatos) lehet megkeverni. Szabadesésű keverőgéppel történő keverésnél először a vizet adagoljuk a keverőgépbe (képlékeny konzisztencia szükségessége esetén zsákonként kb. 7 liter vizet), és csak utána adagoljuk a száraz habarcsot. Mindig egész zsákot vagy zsákokat keverjünk egyszerre. Keverési idő 2-3 perc. A Baumit PlanoFix-hez semmilyen más terméket ne keverjünk.
- Az alapfelület előkészítése:** A kezdősor szintellenőrzése után, ha szükséges akkor a sorok csiszolását majd az elemek felületének pormentesítését kell elvégezni.

Általános tudnivalók:

Falazás: Kövessük a falazóelem gyártó utasításait. Ha a habarcsterítés után a barázdák a terítőszerszám fogzatának megfelelően állva maradnak (nem folynak össze), a keverék megfelelő konzisztenciájú.
A leeső, elszennyeződött habarcstól újra felhasználni tilos!

A habarcsozandó felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a bedolgozás és a kötés ideje alatt.

Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos! Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk.

A kész habarcscs feldolgozhatósági ideje időjárástól függően 2-3 óra.