

# Mapetex 50

**Nem-szőtt, (50 g/m<sup>2</sup> tömegű) polipropilén szövet vízszigetelő rétegek megerősítésére**

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Nem-szőtt polipropilén erősítésű szövet a **Mapelastic AquaDefense** (gyorsszáradású, kenhető vízszigetelés beltéri és kültéri felületekre), **Mapegum WPS** (kenhető vízszigetelés beltéri felületekre) és **Aquaflex Roof** felhasználásra kész folyékony rugalmas vízszigetelő termékcsalád kültéri munkákhoz.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapetex 50** fekete színű, nem-szött szövet; tömege 50 g/m<sup>2</sup>.

A **Mapetex 50** különálló, hovel hegesztett polipropilén szálakból készült a homogenitást garantáló eljárással, és különösen javasolt felhasználásra kész folyékony szigetelések erősítő szöveteként.

## ELŐNYÖK

- Különleges tulajdonságainak köszönhetően, javítja a vízszigetelő réteg mechanikai tulajdonságait (ellenállóképesség, átllyukadással szembeni ellenállás, rugalmasság, repedés-áthidaló képesség).
- Könnyen alkalmazható: kapható egyszerűen használható 20 cm széles tekercsben.
- Méretálló.
- Könnyű és könnyen kezelhető.
- Könnyen vágható.
- Bármilyen aljzat profilját felveszi.

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Az aljzatelőkészítést végezze a kiválasztott vízszigetelő vonatkozó termékismertetője szerint.
  2. Óvatosan fektesse bele a **Mapetex 50**-et a folyékony fóliába amíg még nedves és nyomja bele simítókanállal vagy fogazott hengerrel, hogy teljesen beleágyazódjon.
  3. Várjon amíg a folyékony fólia teljesen megszárad.
  4. Alkalmazzon egy második réteg folyékony fóliát, hogy az teljesen befedje a **Mapetex 50**-et.
- A **Mapetex 50** csatlakozó tekercseit hossz- és keresztirányban is legalább 5 cm-es átlapolással fektesse.

Ha esik az első réteg folyékony fólia felhordása után, győződjön meg arról, hogy a **Mapetex 50** teljesen megszáradt mielőtt a második réteg folyékony fóliát alkalmazza.

## KISZERELÉS

A **Mapetex 50** kapható:  
– 20 cm x 25 m-es tekercs;  
– 100 cm x 25 m-es tekercs.

## ELTARTHATÓ

Száraz, fedett helyen.

## AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELHASZNÁLÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

**Mapetex 50** egy termék, amelyhez a jelenlegi európai szabályozásnak (Reg. 1906/2007/CE-Reach)



## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Száltípus:	polipropilén
Megjelenés:	fekete színű, nem-szótt szövet
Tömeg (g/m <sup>2</sup> ):	50
Vastagság (mm):	0,3
Húzószilárdság (kN/m) (EDANA 20.2-89; EN 29073/3):	1,4 (hosszirányú) 1,2 (keresztirányú)
Szakadónyúlás (%) (EDANA 20.2-89; EN 29073/3):	> 95 (hosszirányú) > 95 (keresztirányú)

megfelelően nem szükséges biztonsági adatlap készítése.

A használat során javasolt védőkesztyű és szemüveg használata és a munkaterületre vonatkozó biztonsági előírások betartása. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

### FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Azonban az abban leírtakat kérem tekintse csak információnak, amit a termék használatakor ellenőrizni kell. Amennyiben használni kívánja a terméket előzetesen győződjön meg, hogy alkalmas-e a kívánt alkalmazáshoz. A nem megfelelő alkalmazás esetén az ebből eredő esetleges következményekért teljes mértékben a felhasználó a felelős.

**Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)**

### JOGI NYILATKOZAT

**A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projekt-dokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.**

**A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) weboldalon hozzáférhetők.**



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK