

Plastimul Primer

**Oldószermentes
bitumenes alapozó
aljakok kezelésére a
Plastimul vízszigetelő
termékcsalád
termékeinek
felhordása előtt**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Plastimul Primer** az alapfelület egységesítésére és tapadási tulajdonságainak javítására használható a **Plastimul** termékcsalád vízszigetelőinek, azaz a **Plastimul 1K Super**, a **Plastimul 1K Super Plus**, a **Plastimul 2K** és a **Plastimul 2K Super** felhordása előtt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Plastimul Primer** a MAPEI kutatólaboratóriumában kifejlesztett összetételű, egykomponensű, oldószermentes, könnyen felhordható massa. A **Plastimul Primer** ecsettel és hengerrel egyaránt felhordható, és a talajban általában előforduló agresszív anyagokkal szemben ellenálló.

A **Plastimul Primer** gyorszáradású.

A **Plastimul Primer** konszolidálja és javítja a rá felhordott **Plastimul** vízszigetelések tapadását.

A **Plastimul Primer** öregedésálló és jól tapad a száraz alapfelületekhez.

A **Plastimul Primer** bel- és kültéri felületekre is felhordható.

JAVASLATOK

- Ne hígítsa a **Plastimul Primer**-t oldószerekkel.
- A **Plastimul Primer** nem keverhető cementtel és adalékanyagokkal.
- Ne használja a **Plastimul Primer**-t +5°C alatti és +30°C feletti hőmérsékleten.
- Nem használható önállóan, a rá felhordott **Plastimul** termékek nélkül vízszigetelőként.
- Ne használja szerkezet vízszigetelésére víz ellennyomás esetén.
- Ne hordja fel ágyazatokra és meglévő bitumenes rétegekre.

- Nem hordható fel kátrányt tartalmazó alapfelületekre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

A **Plastimul Primer** felhordása előtt ellenőrizni kell, hogy a vibrált betonelemből, terrakotta téglából, üreges blokkból, sejt beton-blokkból, könnyített téglából és habosított elemekből készült felületek tökéletesen tiszták, szilárdak és elegendően szabályosak-e. A téglavagy falazó-elemekből készített falazott és kezelendő felületek legyen mentesek a felesleges anyagoktól és adalékoktól, és az aljzaton lévő csorbákat, kavicsfészkeket ki kell javítani, ahol rövid időn belül kell a vízszigetelést felhordani, ott **Planitop 400**, gyorskötő, gyorsan szilárduló, zsugorodáskompenzált, állékony (tixotróp) habarccsal, egyébként pedig előkevert, szálerősítéses, normál kötésiidejű és zsugorodáskompenzált **Mapeggrout Tissotropico** vagy **Mapeggrout T40** habarcsokkal. Az 5 mm-nél mélyebb üregeket és repedéseket **Planitop 400**-zal kell kitölteni. Illetve az 5 mm-nél kisebb üregeket el lehet simítani bitumenes vízszigeteléssel, ügyelve a levegőbezáródás, és így a levegőbuborékok képződésének elkerülésére. Alternatívaként **Planicrete** különleges szintetikus polimer bázisú, a szappanosodásnak ellenálló, diszperziós termékkel adalékolt homok-cement habarcsot lehet használni.

Az így elkészített habarcsot 1 rész **Planicrete**-t 2 rész vízzel kell hígítani, majd ehhez 1 rész cementből és 2-3 rész megfelelő szemcse nagyságú homok keverékét kell hozzáadni. Készítsen íves átmeneteket az alap és a fal csatlakozásánál **Planitop 400**-zal, **Mapeggrout Tissotropico**-val vagy **Mapeggrout T40**-nel.

Plastimul Primer



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyadék, állékony (tixotróp)
Szín:	fekete
Sűrűség (kg/l):	1
pH:	10
Viszkozitás (mPa·s):	15 (1-es rotor - 1000 ford./perc)
Szárazanyag tartalom (%):	20

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% rel. páratartalom mellett)

Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C +30°C aljzathőmérséklet között
Az aljzat állapota:	száraz vagy enyhén nedves
A következő réteg felhordása:	megszilárdulás után

Felhordás

Keverje fel a **Plastimul Primer** vödör tartalmát, amíg teljesen egynemű nem lesz. Ecsettel, hengerrel hordja fel egy rétegben. A termék száradási ideje kb. 30 perc.

Tisztítás

A szerszámokat bő vízzel mossa le, amíg a termék még friss. Megkötött állapotban csak mechanikus úton távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az aljzat egyenetlenségétől és nedvsszívó képességétől függően kb. 200-300 g/m².

KISZERELÉS

30 literes (30 kg) vödör.

TÁROLÁS

12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVÓRENDSZABÁLYOK

A készítményekre vonatkozó érvényes európai szabványok és előírások szerint a **Plastimul Primer** nem tekinthető veszélyes anyagnak. Mindemellett, a feldolgozás során javasolt védőkesztyű és védőszemüveg viselése, valamint a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedések betartása.

A Biztonsági Adatlap szakemberek számára, kérésre rendelkezésre áll.

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon