



50 A Szerelőragasztó

Oldal 1 / 1

Műszaki adatok:

Bázis	Akril diszperzió
Konzisztencia (állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Nyitott idő	15 perc
Kötési idő	24-48 óra
Sűrűség	1,3 g/ml
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-20°C és +70°C között (teljes kötés után)

Termékleírás:

Az 50 A szerelőragasztó egy használatra kész ragasztópasztát könnyű dekor elemekhez.

Tulajdonságok:

- Oldósztől- és szilikontól mentes
- Semleges szagú
- Vizes rendszerekkel átfesthető
- 24-48 óra után terhelhető
- Helyettesíti a szöveget és a csavarokat
- Kikötés után ellenáll a nedvességnek
- Néhány percig korrigálható
- Kiegyenlíti az egyenetlenségeket

Alkalmazások:

Nehéz elemek ragasztására, az építés és az ipar területén. Falborítások, panelek, szegőlécek ragasztására fából és PVC-ből, szigetelő, dekor- és akusztikus lapok, kábelcsatornák, rögzítésére rostbeton, beton, forgácslapok, MDF lemezek, PU-hab vagy polisztirol elemek, stb. Beton és fa konstrukciók ragasztására Ablakpárkányok valamint takarólécek ragasztására PU-keményhabból vagy polisztirolból Kerámiacsempék javításához

Csomagolás:

Szín: fehér

Kiszereles: 280 ml - es kartus

Eltarthatóság és tárolás:

12 hónapig zárt gyári csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C között. Fagymentes helyen

Munkavédelmi előírások:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Alapfelületek:

Kiváló tapadás a hagyományos porózus építési felületeken, úgymint: polisztirol, fa, kő, gipsz, stb. Jól tapad a fémeken, műanyagokon, PVC-n, A felületek egyikének porózusnak kell lennie. Nem porózus felületek esetén a kezdeti tapadás kisebb és a kikeményedés is tovább tart. (Nem alkalmazható PE, PP, PFTE, szilikon és bitumen felületeken)

A felületeknek teherbírónak, tisztának száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Javasoljuk, hogy előjáróban hajtson végre egy tapadási és teherbírási tesztet.

Eldolgozás:

Helyezze kinyomó pisztolyba a kartust, és a ragasztót hordja fel csíkokban vagy pontokban (legalább 15 centiménnél). Panelragasztásoknál a pontokat sarkokba és körbe kell elhelyezni. Azonnal összeilleszteni, és erősen össze kell préselni, vagy pl. gumikalapáccsal kalapálni. A nyomóerő a ragasztásnál meghatározó, nem az összenyomás időtartama. Az esetleges javításokat a rögzítés előtt el kell végezni. A ragasztást 24-48 órán belül terhelhetjük.

Kézi- vagy pneumatikus pisztollyal.

Felhasználási hőmérséklet: +5°C és +30°C között Fagyban ne alkalmazzuk.

Tisztítás: vízzel közvetlenül a felhordás után, kikeményedés előtt.

Javítás: saját anyagával

Megjegyzés:

- Folyamatos erősen vízzel terhelt felületre nem alkalmas.
- Sok fajta festékkel festhető.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.