



MAPEI

Dursilite Matt

Vizes bázisú falfesték
beltéri használatra

MOSHATÓ ÉS PÁRAÁTERESZTŐ

MATT



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Minden típusú új, régi és már festett beltéri felület festése, ahol vonzó megjelenésű, sima, bársonyos, matt felület kialakítására van szükség, amely csak kismértékben szennymegtartó, nagy fehérségű felületet ad.

Cementkötésű, mész vagy gipsz bázisú felületek páraáteresztő és mosható védelmére és dekorálására.

Jellemző alkalmazások

- Bármilyen típusú beltéri fal és új, megfelelően érlelt vagy régi cementkötésű, mész vagy gipsz bázisú vakolat vagy simítóhabarcs festése, amennyiben azok jól kötöttek, megfelelően tapadnak az aljzathoz és nincsenek rajtuk leváló vagy málló részek.
- Falak festése lakóépületekben, mint pl. nappalikban, hálószobákban, fürdőszobákban, folyosókon és pincékben, vagy közösségi és ipari területeken, mint pl. lépcsőházakban, szerviszszobákban és garázsokban.
- Régi és új kültéri, akár már festett cementkötésű felületek festése, mint pl. erkélyek belső oldala, lépcsőházak, oszlopok és fedett területek mennyezete, lapostetők, erkélyek és teraszok belső parapetje.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Dursilite Matt** vizes diszperziós módosított akrilgyantákból és osztályozott szemcseméretű töltőanyagokból álló matt megjelenésű, jó fedőképességű, nagy fehérségű beltéri falfesték. A beltéri felületekre felhordott **Dursilite Matt** tökéletesen tapad bármely falazatra, vakolatra, simítóhabarcsra és régi festésre, ha azok jól kötöttek, laza részekről mentesek.



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	sűrűnfolyós
Szín:	fehér, ill. a MAPEI színekártya valamint a ColorMap® automata színkeverő rendszerrel előállítható széles színválasztékban
Sűrűség (MSZ EN ISO 2811-1) (g/cm ³):	kb. 1,60
Szárazanyag tartalom (MSZ EN ISO 3251) (%):	kb. 65
ALKALMAZÁSI ADATOK	
Hígítási arány:	15-20% vízzel
Várakozási idő a két réteg között:	6-12 óra a páratartalom és környezeti hőmérséklet függvényében, és mindig a teljesen megszáradt aljzatra
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C és +35°C között
Anyagszükséglet (kg/m ²):	0,3-0,4 (két rétegre)
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK	
VOC kibocsátás környezeti szimulációs kamrában 28 nap után (fehér) (ISO 16000) (mg/m ³):	< 0,2
A készre kevert termék VOC tartalma (fehér) (Európai Direktíva 2004/42/EC) (g/l):	≤ 10
A készre kevert termék VOC tartalma (színezett) (Európai Direktíva 2004/42/EC) (g/l):	≤ 25
Páraáteresztési együttható (MSZ EN ISO 7783) (μ):	30
0,15 mm vastag száraz réteg páradiffúziós ellenállása S _D (MSZ EN ISO 7783) (m):	0,0045
MSZ EN 13300 SZERINTI BESOROLÁS	
Fedőképesség 10 m ² /liter kiadósággal MSZ EN 6504-3:	> 98% (2. osztály)
Nedves kopási ellenállás 200 ciklus MSZ EN ISO 11998:	18 mikron (2. osztály)
85° fényesség MSZ EN ISO 2813:	3,4 teljesen matt
Maximális szemcseméret MSZ EN 21524:	< 100 mikron finom

A **Dursilite Matt** védi az aljzatot és a felületnek vonzó, egységes, matt, bársonyos tapintású megjelenést biztosít.

A **Dursilite Matt** a **ColorMap®** automata színkeverő rendszerrel előállítható hatalmas színválasztékban elérhető.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

A felületek legyenek érlelték, tökéletesen tiszták, jól tapadóak és szárazak.

Tökéletesen távolítsa el a formaleválasztó olajok és zsírnymok maradványait, és a felülethez nem tökéletesen kötött részeket. Az aljzat repedéseit és a károsodott részeit javítsa ki.

Az aljzat pórussait zárja le, és az egyenetlen területeket simítsa el a MAPEI Építéskémiai termékvonalaának habarcsaival és simítóhabarcsaival.

Hordjon fel egy réteg **Malech**-et vagy **Dursilite Base Coat**-ot.

Hígítsa a **Malech**-et vízzel az aljzat (cementkötésű, gipsz-, mészbázisú, stb.) típusa függvényében. Általános szabályként javasolt a **Malech**/víz 1/1 hígítási aránya nagymértékben nedvszívó aljzatokhoz, és 1/2 aránya kis mértékben nedvszívó aljzatokhoz, hogy elkerülje az alapozó üvegesedését a falfelületen. A **Dursilite Base Coat**-ot fehér vagy a végső festékkel megegyező színben hordja fel, különösen élénk színek esetén, amelyeknek alacsony a fedőképessége (mint pl. élénkvörös, sárga vagy zöld). Várjon, amíg a **Malech** vagy **Dursilite Base Coat** teljesen megszáradt (6-12 óra) és azután hordja fel a **Dursilite Matt**-ot.

A termék előkészítése

Hígítsa a **Dursilite Matt**-ot 15-20% tömegrész vízzel megbizonyosodva arról, hogy az teljesen elkeveredett. Használjon a keveréshez alacsony fordulatszámú keverőgépet, ha lehetséges. Ha csak részmennyiségeket kever be, javasoljuk, hogy jól keverje el a **Dursilite Matt**-ot az eredeti vödörben a kívánt mennyiség kitöltése előtt.

A termék felhordása

A **Dursilite Matt**-ot ecsettel, hengerrel vagy szórószalakkal lehet felhordani a már megszáradt réteg **Malech** vagy **Dursilite Base Coat** alapozóra.

A védőbevonat legalább két réteg **Dursilite Matt** felhordását igényli. A hőmérséklettől és páratartalomtól függően várjon 6-12 órát a következő réteg felhordásával, de minden esetben az előző réteg teljesen száradjon meg.

Különösen „tisztá”, élénk színek esetén (pl. vörös, sárga, narancs vagy zöld) egy harmadik réteg felhordása is szükséges lehet a normál 2 réteg után.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Ne hordja fel, ha a hőmérséklet +5°C-nál alacsonyabb.
- Ne hordja fel, ha a levegő páratartalma 85 %-nál magasabb.
- Ne hordja fel esőnek, közvetlen napsütésnek kitett kültéri felületre.
- Ne hordja fel nedves vagy nem teljesen

érlelt aljzatokra.

Tisztítás

A felhordáshoz használt ecsetet, hengert és más szerszámokat a **Dursilite Matt** száradása előtt vízzel lehet megtisztítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet nagymértékben függ az aljzat nedvszívó képességétől és érdeségétől, a választott színtől és a felhordási technikától. Normál körülmények között az anyagszükséglet általában 0,3-0,4 kg/m² (két rétegre vonatkozik).

KISZERELÉS

A **Dursilite Matt** 5 és 20 kg-os műanyag vödrökben kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

Száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban, hőforrástól távol, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolva 24 hónapig tartható el. Fagytól védendő.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Dursilite Matt** a készítmények jelenlegi besorolási rendszerére vonatkozó előírások szerint nem veszélyes. Mindemellett, a felhordás során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, valamint tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket! Ha a terméket zárt térben hordja fel, biztosítsa a helyiség megfelelő szellőzését! További és teljes körű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.



Dursilite
Matt



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen
másolása tilos és törvény által büntetendő

6203-1-2019 (H)