



Dursilite Base Coat

**Sima felületű színezett
akril alapozó**

SIMÁVÁ TESZI A FELÜLETET

TAPADÁSFOKOZÓ

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Alapozó réteg egyenletes, sima felülettel és jó fedőképességgel minden típusú beltéri és kültéri aljzatra.
- Színezett alapozó sima felülettel és jó fedőképességgel új, érlelt cementkötésű aljzatokra és új mész vagy gipsz bázisú felületekre a **Dursilite** vagy **Colorite** termékcsalád színezett bevonatainak felhordása előtt.
- Színezett alapozó sima felülettel és jó fedőképességgel régi cementkötésű aljzatokra és régi mész vagy gipsz bázisú, megfelelő állapotban lévő vagy nem málló, előzetesen még nem festett simítókra a **Dursilite** vagy **Colorite** termékcsalád színezett bevonatainak felhordása előtt.
- Alapozó sima felülettel és jó fedőképességgel régi, az aljzathoz jól tapadó festésre a **Dursilite** vagy **Colorite** termékcsalád színezett bevonatainak felhordása előtt.
- Alapozó sima felülettel és jó fedőképességgel gipszkartonra a **Dursilite** vagy **Colorite** termékcsalád színezett bevonatainak felhordása előtt.
- Színben megegyező alapréteg nagyon jó fedőképességgel, amely segíti a világos vagy finom fedőrétegek felhordását, melyek általában nem nyújtanak jó takarást a belső és külső felületeken.

Jellemző alkalmazások

A **Dursilite Base Coat** a felületek előkészítésére használható, hogy egységessé tegye azok nedvszívó képességét és alkalmas tapadásfokozóként színezett



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	sűrűnfolyós
Szín:	fehér, ill. a MAPEI színekártya valamint a ColorMap® automata színkeverő rendszerrel előállítható széles színválasztékban
Sűrűség (MSZ ISO 2811-1) (g/cm³):	kb. 1,65
Szárazanyag tartalom (MSZ ISO 3251) (%):	kb. 68
Brookfield viszkozitás (mPa·s):	kb. 6000
ALKALMAZÁSI ADATOK	
Hígítási arány	felhasználásra kész vagy 5% vízzel
Várakozási idő a két réteg között:	legalább 24 óra normál páratartalom és környezeti hőmérséklet mellett, és mindig csak a teljesen megszáradt aljzatra
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C és +35°C között
Anyagszükséglet (kg/m²):	0,2-0,4 (rétegenként)
VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK	
A készre kevert termék VOC tartalma (fehér) (Európai Direktíva 2004/42/EC) (g/l):	≤ 10
A készre kevert termék VOC tartalma (színezett) (Európai Direktíva 2004/42/EC) (g/l):	≤ 25
Páradiffúziós ellenállási szám (μ) (EN ISO 7783):	25
Páradiffúziós ellenállás 0,15 mm vastag száraz rétegre S _D (m) (EN ISO 7783):	0,0038

homlokzati bevonatok felhordása előtt. A **Dursilite Base Coat** használható a felületek egyenletessé tételére az egységesebb felület kialakításához és elfedje a kismértékű színeltéréseket. Különösen hasznos, ha fehérben vagy a végső fedőbevonattal megegyező színben hordja fel, így segít egységessé tenni az élénk színű fedőbevonatokat, amelyeknek nincs jó fedőképessége.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Dursilite Base Coat** egy vizes diszperziós módosított akrilgyantákból és válogatott töltőanyagokból készült színezett alapozó termék. Felhordva egységessé teszi az aljzat nedvszívó képességét és elősegíti a **Dursilite** és **Colorite** termékcsalád festékeinek tapadását. A **Dursilite Base Coat**-tal festett beltéri és kültéri felületek bárnyosan simák és egyenletesek, valamint segítik a következő réteg festék erősebb tapadását és megkönnyítik azok felhordását. A **Dursilite Base Coat** a **ColorMap®** automata színkeverő rendszerrel előállítható széles színválasztékban elérhető.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne hordja fel a **Dursilite Base Coat**-ot fém felületekre.

- Ne hordja fel a **Dursilite Base Coat**-ot, ha a hőmérséklet +5°C-nál alacsonyabb vagy +35°C-nál magasabb.
- Ne hordja fel a **Dursilite Base Coat**-ot, ha a levegő páratartalma 85%-nál magasabb.
- Ne hordja fel a **Dursilite Base Coat**-ot, ha eső várható, illetve szeles időben vagy napsütötte felületre.
- Ne hordja fel a **Dursilite Base Coat**-ot nedves, vagy nem teljesen érlelt felületekre.
- Ne hordja fel a **Dursilite Base Coat**-ot poros vagy málló aljzatokra.
- Ne hordja fel a **Dursilite Base Coat**-ot szárítóvakolatokra.
- A **Dursilite Base Coat** nem felületszilárdító és soha ne hordja fel leváló felületekre, amelyek nem tökéletesen tapadnak az aljzatra.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az új, festendő felületek és a javítóhabarccsal javított területek legyenek megfelelően érlelték, tökéletesen tiszták, szilárdak és szá-

razak. Távolítsa el a formaleválasztó olajok és zsírnymok maradványait, és a felülethez nem tökéletesen kötött részeket. Az aljzat repedéseit tömítse és a károsodott területeket javítsa ki. Az aljzat pórusait zárja le, és az egyenetlen területeket simítsa el a cementkötésű, mész vagy gipsz bázisú simítóhabarccsal a **Planitop** termékcsaládból.

A termék előkészítése

A **Dursilite Base Coat** önmagában vagy legfeljebb 5% tiszta vízzel hígítva használható, bizonyosodjon meg arról, hogy teljesen elkeveredett; használjon a keveréshez alacsony fordulatszámú keverőgépet, ha szükséges. Ha csak részmennyiségeket kever be, javasoljuk, hogy jól keverje fel a **Dursilite Base Coat**-ot az eredeti vödörben a szükséges mennyiség kitöltése előtt.

A termék felhordása

Keverje fel a **Dursilite Base Coat**-ot használat előtt és hagyományos módon hordja fel, mint pl. ecsettel, hengerrel vagy szóróval.

Ha kültéri felületre hordja fel, védje az esőtől legalább 12 órán át.

A **Dursilite Base Coat** 24 óra múlva festhető át.

Ha az aljzat különösen szennyezett vagy a színe teljesen eltér a végső, kiválasztott festék színétől, szükség lehet két réteg **Dursilite Base Coat** felhordására.

Tisztítás

Az ecseteket, hengereket és a szórópisztolyt a **Dursilite Base Coat** száradása előtt vízzel lehet megtisztítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet nagymértékben függ az aljzat nedvszívó képességétől, érdességétől és a felhordási technikától. Normál körülmények között az anyagszükséglet általában 0,2-0,4 kg/m² rétegenként.

KISZERELÉS

A **Dursilite Base Coat** 5 és 20 kg-os műanyag vödrökben kerül forgalomba.

TÁROLÁS

Száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban, hőforrástól távol, +5°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolva 24 hónapig tartható el. Fagytól védendő.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Dursilite Base Coat** a keverékek osztályo-

zására vonatkozó jelenleg érvényes normák és szabályozások szerint nem veszélyes. Javasolt védőkesztyű és védőszemüveg viselése és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket. Ha a terméket zárt térben hordja fel, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthetők a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.



Dursilite
Base Coat



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen
másolása tilos és törvény által büntetendő

6204-4-2021 (H)