

MapePUR Waterstop G Foam

Egykomponensű vízálló poliuretán hab

JELLEMZŐK

A **MapePUR Waterstop G Foam** hab jó hő és hagszigetelést biztosít. A legtöbb építőanyaghoz tapad, mint pl. a fához, betonhoz, téglához, fémhez, alumíniumhoz, de polietilénhez, szilikonhoz és PTFE-hez nem tapad.

A **MapePUR Waterstop G Foam** hab használata az alábbi előnyökkel jár:

- magas tapadóerő a legtöbb cementbázisú anyaghoz
- egyszerűsíti és lerövidíti a bedolgozási munkálatokat
- Kitölti és tömíti a legtöbb felületi hézagot
- gyorskötésű
- gyorsabban és egyszerűbben kivitelezhető a munka
- ellenáll a gázolajnak, olajnak, víznek, tengervíznek, hígított savaknak és lúgoknak, valamint a talajban található valamennyi baktériumnak
- legfeljebb 0,5 bar víznyomásnak ellenáll

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- előregyártott beton vízvezeték csövekhez, csatorna tisztítónyílások és túlfolyó csatornákhöz,
- üregek kitöltéséhez előregyártott elemeknél,
- emésztőgödörhöz,
- csövek körül.

200 ml hab kb. 1 m átmérőjű beton csőhöz elegendő. 750 ml-es palack kb. 4 cső összeragasztásához használható fel a fenti átmérővel.

Használati utasítás

- Az előregyártott beton csövek vagy a vezetékekben lévő lezárásához a kivitelezés során folyamatos habcsíkot (30 mm átmérőjű) kell alkalmazni a két elem között.
- A már beszerelt előregyártott beton elemek, lezárásához - mindkét oldalán habot kell felvinni (belső és külső).
- Nyomja össze a felületeket 5-6 percen belül.
- Nem mozgassa el a ragasztott elemeket legalább 24 óráig.

BEDOLGOZÁS

A felületek legyenek tiszták, portól, zsírtól és más szennyeződéstől mentesek. A száraz és porózus felületeket elő kell nedvesíteni vízzel. A flakon optimális hőmérséklete bedolgozáskor 20-25°C. Alacsonyabb hőmérséklet esetén helyezze a flakont (max. T=30-40°C) kb. 15-20 percre. Használat előtt alaposan rázza fel (kb. 20 másodpercig) a flakont fejfelé tartva. Távolítsa el a védőkupakot és csavarja fel a pisztolyt. Tartsa a flakont fejfelé és nyomja ki a habot a szelep lenyomásával. A kötési folyamat felgyorsítható, ha a habra vizet permetez. Ha a hab megkötött, éles késsel vágható és vakolható, burkolható, festhető, stb. Ha nem használja fel a flakont, tisztítsa meg a szelepet **MapePUR Cleaner**-rel. A megkötött hab csak

MŰSZAKI ADATOK

A TERMÉK JELLEMZŐI

Térfogat:	40–45 l (szabad tágulás) (750ml)
Fajsúly:	20–25 kg/m ³

ALKALMAZÁSI ADATOK

Bedolgozási hőmérséklet:	min. +5°C (felület) 20–25°C (flakon)
--------------------------	---

Érintésre száraz:	7–10 perc
-------------------	-----------

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY

Vágható:	20–25 perc
Kötési idő:	1,5–5 óra a hőmérséklettől és páratart. függően
Üzemi hőmérséklettartomány:	-40°C-tól 90°C-ig
Méretstabilitás:	max. -1%
Vízfelszívó képesség:	max. 1 térfogat%
Nyomószilárdság:	0,04–0,05 MPa
Szakítószilárdság:	0,05–0,10 MPa
Szakadási nyúlás:	20–25%
	B3

mechanikus úton távolítható el.
A megkötött habot védje az UV sugárzás ellen.

CSOMAGOLÁS

750 ml-es flakon.

TÁROLÁS

12 hónapig (+10°C-tól +25°C-ig).
Tárolja a palackokat függőleges helyzetben.
A magasabb hőmérséklet megrövidíti a tárolási időt. A flakont függőleges helyzetben kell tárolni.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági Adatlapban találhatóak, amely elérhető a www.mapei.hu weboldalon.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben szereplő műszaki

adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. Azonban az abban leírtakat kérem tekintse csak információnak, amit a termék használatakor ellenőrizni kell. Amennyiben használni kívánja a terméket előzetesen győződjön meg, hogy alkalmas-e a kívánt alkalmazáshoz. A nem megfelelő alkalmazás esetén az ebből eredő esetleges következményekért teljes mértékben a felhasználó a felelős.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról:
www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum

nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.

**MapePUR
Waterstop G Foam**



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

7684-8-2020 (H)

Az itt közzétett szövegek, fényképek és illusztrációk bármilyen felhasználása tilos, és eljárást von maga után