

CERESIT CT 64

**ELASTIC, „dörzsölt” hatású akril vakolat
2 mm szemcsemérettel**

**Homlokzati hőszigeteléssel ellátott vagy anélküli falazatok
szín- és fedővakolására**



JELLEMZŐI

- ▶ Fehér színű, színezhető
- ▶ Vízlepergető, időjárásálló
- ▶ 2 mm dörzsölt szemcsemérettel és struktúrában
- ▶ Algásodás és gombásodás elleni védelem

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Ceresit CT 64 színezhető akril vakolat külső és belső terekben egyaránt alkalmazható, régi és új épületek falazatán, valamint üvegháloval erősített és Ceresit Thermo Universal ragasztótapasszal glettelt hőszigetelő lapokon is – a színben megegyező Ceresit CT 16 vakolatlapozó felhordását követően. Különösen ajánlott polisztirollapos homlokzati hőszigetelő rendszerek záróelemeként. A nagyon intenzív színek (HBW < 25%) használatát inkább kisebb felületeken javasoljuk, például homlokzati díszítőelemek esetén. BioProtect formulát tartalmaz, amely védelmet nyújt a biológiai korrózió (pl. gombásodás, algásodás) ellen.). Az adalékanyag hosszútávú hatása nem minden esetben garantált az eltérő környezeti hatások miatt!

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A fogadó felület legyen sima, megfelelő szilárdságú, száraz, por- és szennyeződésmentes. Követelmény a fogadó felülettel szemben:

- cementes vakolat: 28 napnál idősebb, nedvességtartalma ≤ 4%;
- betonfelület: 3 hónapnál idősebb, nedvességtartalma ≤ 4%;
- Ceresit Thermo Universal ragasztótapasszal előkészített felület: 3 napnál idősebb;
- gipszes felület (kizárólag beltérben): nedvességtartalom < 1%.

A felületet a Ceresit CT 16 vakolat alapozó címkén feltüntetett módon, illetve a műszaki adatlapjában



meghatározottak szerint kell előkészíteni, majd felhordani rá a CT 16 vakolat alapozót. Erősen nedvszívó felületek esetében – a CT 16 vakolat alapozó alkalmazása előtt – célszerű a felületet lealapozni a Ceresit CT 17 vagy a Ceresit Padlopon Diszperziós alapozóval (száradási idő min. 1 óra). A kiválasztott Ceresit vakolat felhordása csak akkor kezdhető meg, ha a vakolat alapozó már teljesen megszáradt (kb. 24 óra).

FELHORDÁS

A vakolás megkezdése előtt a megfelelő mennyiségű vakolatot készítsük elő. A vödrök tartalmát alaposan keverjük át alacsony fordulatszámú (max. 600 ford./perc) elektromos kézi keverőgéppel! **Szükség esetén a termékhez maximum 1% tiszta víz adható.** Ceresit CT 64 vakolat felhordását – rozsdamentes glettvas segítségével – egyenletes rétegben, falsikonként vagy egybefüggő felületenként egy munkamenetben kell elvégezni. Az így kapott homogén felületből a kívánt struktúra: Kapart hatás: körkörös mozdulatokkal alakítható ki, műanyag simítóval. **Fontos:** Soha ne locsoljuk a felhordott vakolatot vízzel! Különböző színek együttes alkalmazása esetén, a színhatárokat ragasztószalag alkalmazásával alakítsuk ki.

A felhordást követően a szerszámokról a friss vakolat vízzel könnyen lemosható. A már megszáradt vakolatot csak mechanikus úton lehet eltávolítani. CT 64 akril vakolat későbbi felújításához a CT 42 és CT 48 akril festéket ajánljuk.

FONTOS TUDNIVALÓK

A CT 64 vakolatot kizárólag +5 és +25 °C közötti környezeti és alapfelület hőmérséklet esetén szabad felhordani (relatív páratartalom: <80%). Ne végezzünk vakolást tűző napsütésben, szeles és esős időben, mert az repedésekhez és foltosodáshoz vezethet (állványháló alkalmazása javasolt). A vakolat száradása erősen függ a környezeti hőmérséklettől! A kivitelezés tervezésekor feltétlenül vegye figyelembe, hogy a levegő magas páratartalma (pl. esős évszakban) és/vagy az alacsony hőmérséklet lelassítja a kötést! Ha a vakolatot a csapadékkal szembeni ellenállás kialakulását megelőzően nedvesség éri (akár lecsapódó pára vagy köd formájában), véglegesen károsodhat. Ennek megelőzésére, védőfólia alkalmazása javasolt az állványzaton. Ne használjunk piszkos vagy rozsdás szerszámot a vakoláshoz! A CT 64 vakolat nem keverhető össze más vakolattal. Beltéri használat esetén a helyiséget megfelelően kell szellőztetni! Amennyiben szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni! A terméket gyermekektől elzárva kell tartani! A termék természetes ásványi anyagokat tartalmaz, ezért utólagos rendelés esetén, illetve különböző gyártási számú vödörknél árnyalatnyi színeltérés lehetséges. Az épület adott oldalain azonos gyártási számú anyagot használjon, vagy a különböző gyártási számú vödröket egy nagyobb edényben keverje össze! A mintaanyagokon, színkártyákon lévő színek tájékoztató jellegűek, a tökéletes színazonosság nem garantálható. Téves színkeverésből adódó színreklamációt a felhordás után nem fogadunk el! (Amennyiben ilyet tapasztal, kérjük, felhasználás előtt jelezze!)

MŰSZAKI ADATOK

Összetétel: Szintetikus kötőanyagot, színezőanyagot és kvarchomokot tartalmazó akrilát diszperzió.

Sűrűség: 1,85 kg/dm³

Szemcseméret: 2 mm

Csapadék ellen védeni kell: 24-72 óra

Anyagszükséglet: 2,5-2,8 kg/m²

Nyitott idő: kb. 15 perc

Vízfelvétel 24 óra elteltével: < 0,5 kg/m² wg ETAG 004

Tapadás: 0,6 MPa wg EN 15824

Vízfelvétel: W3, w ≤ 0,1 [kg/m² h^{0,5}] - wg EN 15824

Vízgőzáteresztő képesség: S_d ≤ 1,0 m wg ETAG 004 ; S_d < 0,14 m wg en 15824

Hőátbocsátási együttható: 0,61 W/(m²K) wg EN 15824

A fenti adatok normál klímára vonatkoznak (20°C levegő hőmérséklet és 60% relatív páratartalom).

KISZERELÉS

25 kg-os műanyag vödör.

TÁROLÁS

Száraz, hűvös, fagymentes helyen. Bontatlan egységgrakományok egymáson rakatolva nem tárolhatóak!

FELHASZNÁLHATÓ

Az előírt tárolás mellett, a gyártástól számított 18 hónapig.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Ceresit CT 64 vakolat színre keveréséhez csak a Ceresit által forgalmazott pigmenteket javasoljuk! A színazonosság miatt, csak azonos sarzs számú – színre kevert – vakolatot használjuk fel egy falsíkon! A vödörben lévő, még fel nem használt vakolatot zárjuk le műanyag tetővel és minél előbb használjuk fel.

A digitális képernyőn (laptop, mobiltelefon stb.) megjelenő szín tájékoztató jellegű, amely a valóságtól eltérhet. Az ebből eredő hibákért, színeltérésekért a Henkel Magyarország Kft. nem vállal felelősséget. Színválasztás esetén javasolt az értékesítési pontokon kihelyezett színkártyák, színminták használata.

Fagyveszélyes!

A Ceresit CT 64 vakolat csak a termékismertetőben feltüntetett területeken alkalmazható. A göngyöleget csak akkor tegyük a hulladékgyűjtőbe, ha az teljesen üres és nem tartalmaz anyagmaradványokat. A teljes hőszigetelő rendszer szakszerű kialakítása érdekében vegye figyelembe a Magyar Építőkémi és Vakolat Szövetség (MÉVSZ) idevágó műszaki irányelvét.

Alkalmazástechnikai tanácsadás:

Tel.: +36 30 991 4604



Henkel Magyarország Kft.
1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 10/B.
Telefon: +36 1-372-5555
www.ceresit.hu

A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelveket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelembe kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon nem szereplő alkalmazási lehetőségek, körülmények esetén, a kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk. A műszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük. Ettől eltérő körülmények esetén gyorsabb vagy lassabb kötési idővel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasználására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az alkalmazhatóságra vonatkozó, előzetes tesztek elvégzését. Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi felelősségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni, kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén. A jelen műszaki adatlap hatálytalanít minden korábban kiadott változatot.