

# Mapeprim SP

## Kétkomponensű, oldószermentes alapozó



### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Mapeprim SP műgyanta bázisú alapozó, amelynek nem-nedvszívó és nehézséget okozó aljzatokon történő használata tökéletes tapadást biztosít a rákerülő kiegyenlítő anyagok és cementkötésű ragasztók számára.

### Jellemző alkalmazások

- Tömör és sima cementkötésű padlók előkészítésére, valamint meglévő kerámiaburkolatok és természetes kő felületek előkészítése kiegyenlítő anyagok (pl. **Ultraplan** vagy **Planolit 315**) használata előtt.
- Anhidrit, magnézium és gipsz felületek előkészítése simítás vagy kerámialapokkal történő burkolás előtt.
- Öntött aszfalt, fa, OSB és fém lap, PVC és festett felületek előkészítése.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

A Mapeprim SP kétkomponensű (A+B) alapozó, amelynek alapos bekeverését követően az aljzatokon történő alkalmazása, majd megszáradása után víz- és öregedésálló filmréteget alkot.

Mivel a Mapeprim SP vizesdiszperziós, ezért nem gyúlékony, és tárolása során különleges intézkedéseket nem szükséges tenni.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

#### Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen száraz, tiszta és portól, olajtól, zsírtól, festéknymoktól, málló részekről és cementtejtől mentes. A Mapeprim SP-t nem szabad használni nedves vagy felszívargó nedvességnek kitett aljzatokon.

#### Az alapozó bekeverése

A Mapeprim SP két (A+B) komponense előre adagolt formában különböző színekben (kék és fehér) kerül forgalomba, amelyeket megegyező arányban, egyenletes színűvé kell összekeverni.

Az alapozót 3 órán belül kell bedolgozni.

#### A termék bedolgozása

A Mapeprim SP-t ecsettel, hengerrel, gumilehúzóval vagy a simító sima részével lehet bedolgozni az aljzat nedvszívó-képességétől és struktúrájától függően 100-200 g/m<sup>2</sup> mennyiségben.

A bedolgozhatóság javítása érdekében a Mapeprim SP kb. 5-10% mértékben vízzel hígítható.

A rákerülő kiegyenlítő anyag vagy ragasztóhabarcs használata előtt várjon, amíg az alapozó átlátszóvá válik, de még ragadós marad. Az aljzat típusától, a hőmérséklettől és munkahely szellőzésétől függően a száradási idő 1 és 3 óra közötti.

# Mapeprim SP



Mapeprim SP  
bedolgozása



Központi Bank -  
Nigéria - Afrika



Twin Tower - Bécs  
- Ausztria

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

	A komponens	B komponens
<b>Állag:</b>	híg folyadék	híg folyadék
<b>Szín:</b>	kék	fehér
<b>Sűrűség (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,2	1,03
<b>pH:</b>	7	10
<b>Száranyag tartalom (%):</b>	61	41
<b>Brookfield viszkozitás (mPa·s):</b>	19.000 (6-os rotor 10 fordulat/perc)	1.400 (2-es rotor 10 fordulat/perc)

### ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

<b>Keverési arány:</b>	A komponens : B komponens = 1 : 1	
<b>Keverék Brookfield viszkozitása (mPa·s):</b>	8.000 (2-es rotor 10 fordulat/perc)	
<b>Keverék sűrűsége (kg/m<sup>3</sup>):</b>	1.100	
<b>Fazékidő:</b>	kb. 3 óra	
<b>Megengedett bedolgozási hőmérséklet:</b>	+5°C-tól +40°C-ig	
<b>Várakozási idő simítás felhordása előtt:</b>	1-3 óra	
<b>Maximális várakozási idő a simítás felhordása előtt:</b>	24 óra	

A 24 órán túli várakozási idő nem javasolt.

### **Tisztítás**

A szerszámokat, edényeket és ruházatot tiszta vízzel azonnal el kell mosni a termék kikeményedése előtt.

### **ANYAGSZÜKSÉGLET**

Az aljzat porozításától és nedvszívó-képességétől függően az anyagszükséglet 100 és 200 g/m<sup>2</sup> között van.

### **KISZERELÉS**

4+4 kg-os 2+2 kg-os dobozokban kapható.

### **ELTARTHATÓ**

A Mapeprim SP eredeti, bontatlan csomagolásban között tárolva 12 hónapig eltartható.

### **AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVÓRENDSZABÁLYOK**

A Mapeprim SP A komponense irritálhatja a szemet és a bőrt, valamint bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat az arra hajlamos egyéneknél.

A Mapeprim SP B komponense maró hatású és szemkárosodást okozhat. A termék kis molekula tömegű epoxigyantát tartalmaz, ami túlérzékenységet okozhat más epoxi termékekkel keveredve. A bedolgozás során javasolt védőszemüveg és kesztyű használata, és a vegyi anyagok felhasználása során szokásos óvintézkedések megtétele. Ha termék bőrre vagy szembe kerül, azonnal mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz.

A Mapeprim SP A és B komponense veszélyes az élővizekre. Ne dobja el a természetben.

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT  
TERMÉK.

### **FIGYELMEZTETÉS**

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások

*mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.*

**A termékismertető aktuális változata elérhető a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapunkon**

### **TJOGI MEGJEGYZÉS**

**A Termékismertető tartalma bemásolható egyéb, projekttel kapcsolatos dokumentumba, azonban a Termékismertetőben foglalt követelményeket a dokumentum végeredményében nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a MAPEI termék használatára vonatkozóan. A Termékismertető legújabb változata és garanciával kapcsolatos információ a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapon érhető el. **MINDEN VÁLTOZTATÁS A TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉBEN, KÖVETELMÉNYEIBEN, VAGY A TERMÉKISMERTETŐBŐL SZÁRMAZTATOTT RÉSZLETEKBEN SEMMISSÉ TESZI AZ ÖSSZES VONATKOZÓ MAPEI GARANCIÁT.****

**A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) és [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapokon**



**Mapeprim  
SP**



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

**533-9-2016 (H)**