



SPECIÁLIS TERMÉKEK

# POLYPRIMER

A POLYPRIMER gyorsan száradó bitumenes kellősítő oldat, oxidált bitumen és oldószer keverékéből.



**Garantált minőség**  
UNI ISO 9001 és UNI ISO 14001  
tanúsítvány



A Polyglass a Környezettudatos  
Építés Egyesülete tagja



*Adds value!*

## MŰSZAKI LEÍRÁS

A POLYPRIMER gyorsan száradó bitumenes kellősítő oldat, oxidált bitumen és oldószer keverékéből.

## ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

POLYPRIMER alkalmas tapadó és pormentesítő réteg készítésére minden olyan felületre amelyre aztán bitumenes vízszigetelő lemezt olvasztanak vagy ragasztanak. A termék alapvető tulajdonsága a gyors száradás, és azt követően a jó védő-és tapadó réteg kialakulása.

## ALKALMAZÁSI MÓDOK

A kezelt felület legyen tiszta, száraz, hiányzó daraboktól és olajos szennyeződéstől mentes. A termék felhasználásra kész Felhordása történhet ecsettel, hengerrel vagy festékszóróval. A bitumenes vízszigetelő lemez olvasztása lánghegesztő készülékkel csak teljesen száraz felületen történhet. Nedves felületen speciális alapozó használata javasolt. A száradás ideje függ a felület tömörségétől, a rétegvastagságtól, a hőmérséklettől és a páratartalomtól. A száradási idő körülbelül 1 óra de ez lehet hosszabb is vastagabb réteg, alacsony hőmérséklet és kis nedvszívó képességű felület esetén.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

MEGJELENÉS	Folyadék	BESZÍVÓDÁSI MÉLYSÉG 25° C-ON	1,5 - 2 mm
SZÍN	Fekete	LEGALACSONYABB FELHASZNÁLÁSI HŐMÉRSÉKLET	+5 ° C
PH ÉRTÉK 20° C-on	Semleges	VISZKÓZITÁS 20° C-ON	12" - 17"
SŰRŰSÉG 20° C-on	0,9 - 1,10 kg/l	GYULLADÁSPONT ZÁRT VÖDÖRBN	< 21 ° C
SZÁRAZANYAG TARTALOM 130° C-ON	40% - 43%	ÖNGYULLADÁS	> 200 ° C
AZ OXIDBITUMEN TÖRÉSPONTJA	-10 ° C	SZÁRADÁSI IDŐ 20°C-ON	2 - 4 óra
BITUMEN LÁGYULÁSI PONT	90 ° C - 100 ° C	ANYAGSZÜKSÉGLET	200 - 350 gr/m <sup>2</sup>
		SZAVATOSSÁGI IDŐ EREDETI CSOMAGOLÁSBAN	24 hónap

## KISZERELÉSI EGYSÉG, TÁROLÁS ÉS A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA

Csomagolás	5l-es, 10l-es és 20l-es vödörben
Kezelés és tárolás	Napfénytől védett, zárt helyen, csak saját dobozában. 24 hónap
Szerszámok tisztítása	Használatot követően a szerszámokat általános oldószerrel kell megtisztítani

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Lásd biztonságtechnikai adatlap.

The figures, information and suggestions result from the experience of POLYGLA S.S.P. A. However, POLYGLA S.S.P. A. has no responsibility for the final results obtained by using them or for the breach of possible patents or rights of third parties. For any further information, please contact our technical office.

POLYGLA S.S.P. A. reserves the right, without notice, to modify the technical card according to the necessity to improve the product



*Adds value!*

**POLYGLASSÉSPA**

Registered Office - Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Head Office - Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy - Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118

www.polyglass.com - info@polyglass.it