



S2 FLEX

FLEXIBILIS CSEMPE- ÉS JÁRÓLAPRAGASZTÓ

Cikkszám: K00617341

Termékjellemzők:

- megcsúszásmentes
- hosszú nyitott idejű
- kül- és beltéri
- meglévő burkolatra is

Előnyök:

- nagy méretű burkoló anyagokhoz
- kő, gres és kerámia lapokhoz
- padló- és falfűtéshez
- nagy alakváltozásra képes
- dinamikus terhelésekhez
- gyakori hőmérsékletváltozású felületekhez

Gyárilag előkevert, cementkötésű különösen nagy rugalmasságú ragasztóhabarcs.

Alkalmazások:

Megfelelő szilárdságú, előkezelt, téglá-, pórusbeton-, betonfalazatok, alapvakolattal ellátott falazatok, gipszkarton falak, nagyobb terhelésnek kitett cement- vagy gipszkötésű aljzatok borítására szolgáló kő-, kerámia- és cementkötésű burkolatok ragasztására kül- és beltérben. Padlófűtés és falfűtés esetén is használható. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon) valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható. Különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok (120 cm-ig) ragasztására. Stabil, meglévő kerámia-burkolatokra történő közvetlen ragasztás beltérben megengedett. Dinamikus igénybevételnek (pl. rezgésnek) kitett felületeknél is alkalmazható. Vakolt vagy homlokzati hőszigeteléssel ellátott falak is burkolhatók vele.



MŰSZAKI ADATOK:	
anyagszükséglet:	1 zsák (20 kg) 4-5 m ² -re elegendő 3 mm rétegvastagságban.
vízigény:	1 kg szárazhabarcshoz kb. 0,245 liter víz szükséges. (20 kg (1 zsák) szárazhabarcshoz kb. 4,9 liter víz szükséges)
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
Bedolgozási idő:	2 óra
Korrekciós idő:	Kb. 20 perc (az alapfelület és a környezet hőmérsékletétől függően)
A felület járható, fugázható:	kb. 1 nap múlva (nedvszívó alapfelületek és kerámialapok esetén) kb. 2 nap múlva (nem ill. gyengén nedvszívó lapok esetén)
A felület terhelhető:	7 nap múlva (+23°C és 50% relatív páratartalom esetén)
csomagolás:	20 kg-os papírzsákban
tárolás:	Minimum 12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények: A ragasztandó felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes. Erősen nedvszívó alapfelület esetén Putzgrund alapozót kell használni a ragasztás előtt. Gipsz kötőanyagú falak vagy vakolatok, gipszkarton falak esetén Tiefengrund, gipsz kötőanyagú esztrichek és önterülő padlókiegyenlítők esetén Estrichgrund alapozót kell használni a ragasztás előtt.

Feldolgozás: Közvetlen a felhasználás előtt az anyagot a hozzáadott vízzel kézi keverőgéppel csomómentesre keverjük, 5 percig állni hagyjuk és még egyszer átkeverjük. A ragasztót fogazott glettvassal kenjük fel az alapfelületre, a burkolólapokat enyhe nyomással helyezzük el a felületen. Hosszabb várakozási idő elteltével esetleg keletkező bőrösödésnél újra hordjuk fel a ragasztót. Kültérben és nagyobb forgalmú helyeken a ragasztót fel kell hordani az alapfelületre és a burkolatra egyaránt.

Szerszámok: rozsdamentes fogazott simító, kőműveskanál

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Kenhető szigetelések: Aquastop, Aquastop Flex, Flächendicht

Ragasztók: ProfiFlex, RapidFlex, FließFlex, Silhouette, Flex

Padlókiegyenlítők: Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15, Nivo Plus 3-15, Nivo Rapid 3-15, Nivo SP 0-20

Esztrichek: Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30, Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

CERAMIC
system