

MESTER Purhab
(300, 500, 500+200, 750 ml)

Kiadás kelte: 2020. március 30.

A termék rövid leírása:

Poliuretán alapú, egykomponensű, félkemény kitöltő és szerelési hab, FCKW-mentes hajtógázzal.

Kiszerezési egység:

300, 500, 500+200, 750 ml, 12 db/karton

Színválaszték: sárga**Tulajdonságok:**

- gyorsan vághatóvá válik,
- jó hang- és hőszigetelés,
- jó tapadás különféle alapokhoz: faanyagokhoz, betonhoz, téglához, fémekhez, alumíniumhoz, üveghez, stb. ,
- megkötés után a hab vakolható, festhető, ragasztható, fűrészelhető és fúrható,
- sokféle felhasználási lehetőség,
- a környezet számára ártalmatlan hajtógázt tartalmaz,
- cellaszerkezete egyenletes,
- a hézagot könnyen és jól kitölti,
- finoman adagolható,
- nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen,
- nem UV álló.

Alkalmazási terület:

Használható többek között:

- válaszfal és mennyezet közötti rés, előregyártott elemek közötti hézagok, faláttörés, csőátvezetés kitöltésére,
- a már mechanikusan rögtített redőny-, ajtó- és ablakkeretek szerelésére, tömítésére és további rögzítésére,
- hangszigetelési feladatok megoldására,
- téralakzatok mintázásához.

A felület előkészítése:

Kizárólag tiszta, por-, zsír- és más szennyeződéstől mentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsa el.

Feldolgozás:

Használat előtt a flakont annak vízszintes helyzetében, hosszirányban alaposan rázza fel. A műanyag csövet (adaptert) csavarja a flakon kivezető szelepére. A fogantyú megnyomása indítja a hab adagolását a műanyagcsövön keresztül.

Az aljzatot közvetlenül a munka megkezdése előtt vízzel be kell nedvesíteni. A munka folyamán a palackot tartsa fejfelé. A hab rövid időn belül kb. duplájára növeli a térfogatát, ezért ajánlatos a résnek csak a 50 %-át kitölteni. A habot kifújás után ismételten nedvesítse be vízzel. Több réteg felhordása esetén rétegenként nedvesítsen!

Alacsony hőmérséklet esetén a flakont fel lehet melegíteni melegvízben. Hevíteni tilos! Felhasználási környezeti hőmérséklet: +5 °C - + 30 °C.

Anyagszükséglet:

Rés hossza (dm) x Rés szélessége (dm) x Rés mélysége (dm)

Az eredmény (dm³) adja a szükséges kész purhab mennyiséget literben.

MESTER Purhab
(300, 500, 500+200, 750 ml)

Kiadás kelte: 2020. március 30.

Fugaméret

Réskitöltés esetén, amennyiben a purhab a résből ki tud folyni, a maximális fuga szélesség 4 cm lehet.

Fontos utasítások:

Ne feledje a Feldolgozásnál részletezett nedvesítést! A megkötött habot takarással óvja az UV-sugárzás hatásától. (Pl. takaróléc, vakolás, festés, glettelés, hőszigetelő lap)

A flakont függőleges helyzetben, talpára állítva szállítsa, illetve tárolja!

Tisztítás:

A ruhára és bőrre került habot, ha lehet azonnal távolítsa el MESTER Purhab Tisztítóval, vagy aceton segítségével.

A megkötött hab mechanikus úton távolítható el, vagy MESTER Purhab Festék Eltávolító segítségével.

Műszaki adatok:**Megkötés előtt:**

Fajsúly:	23 +/-2 kg/m ³
Ragadásmentes:	10 +/-2 perc múlva
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban):	15 hónap (max. 23 °C)

Megkötés után:

Hőállóság:	-50 °C - + 90 °C között
Kiadósság:	35-40 liter/750 ml
Vághatóság:	25 +/- 5 perc (általános felhasználás esetén, 23 °C hőmérsékleten és 50 % relatív páratartalom mellett)
Hanggátlás (EN ISO 10140):	60 dB
Hővezető képesség (EN 12667, TM 1020):	0,033 W/mK
Térfogat csökkenés (TM 1004):	<2%
Nyomószilárdság (TM1011):	< 10 kPa
Tűzvédelmi osztály (DIN 4102-1):	B3

Biztonsági szempontok:

Veszélyesség: Ártalmas.

Fokozattan tűzveszélyes. A flakonban túlnyomás uralkodik. Felhevíteni, megfűrni, tűzbe dobni még az üres flakont is tilos!

Napsugárzástól és +50 °C feletti hőmérséklettől óvja, normál hőmérsékletű és jól szellőztetett helyen tárolja.

Gyújtóforrástól távol tartandó – használata közben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Ne fújja közvetlen lángra vagy izzó tárgyra.

A bedolgozás során a mellékelt védőkesztyű használata szükséges. Viseljen védőszemüveget/arcvédőt.

A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegye figyelembe. További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

MESTER Purhab
(300, 500, 500+200, 750 ml)

Kiadás kelte: 2020. március 30.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.