



TYTAN PROFESSIONAL HYDROL 1K Folyékony fólia

A **TYTAN PROFESSIONAL** HYDROL 1K Folyékony Fóliát nedvszívó és porózus aljzatok hézagmentes tömítéséhez használják. Beltéri/kültéri vízszigeteléshez és falfelületekhez, melyek nincsenek kitéve folyamatos nedvességnek, vagy felszálló párának. Tartós és elasztikus vízzáró szigetelés kialakítását teszi lehetővé kerámialapok alá.

Vízállóságot biztosít olyan helyeken, melyek átmenetileg vannak kitéve nedvességnek: fürdőszoba, konyha, pince, mosókonyha, erkély, terasz.

ELŐNYÖK

- ⇒ tartósan rugalmas bevonat
- ⇒ repedés gátló
- ⇒ beltéri/kültéri alkalmazás

TIPIKUS ALKALMAZÁSOK

Kerámialapok alá: fürdőszobába, konyhába, pincébe, mosókonyhába, erkélyre, teraszra.

SZABVÁNYOK

A következő előírásoknak felel meg:

- ⇒ Higiéniai tanúsítvány PZH No HK/B/1511/01/2003
- ⇒ Műszaki Engedély ITB: AT-15-6087-2003

MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazási hőmérséklet	+5 és +25 között
Működési hőmérsékleti skála	- 25 és +50 között
Sűrűség	kb. 1,3 kg/dm ³
Karcolásfedő képesség	1,0 mm
1 réteg kötési ideje	min. 6 óra
Teljes kötési idő	min. 24 óra
Minimális rétegvastagság	1,5 mm
Összkiadósság	1,3-2,0 kg/m ² *

*a rétegvastagságtól függ

A műszaki adatok és az alkalmazás 23 ° C-os hőmérséklet és 60%-os levegő páratartalom mellett értelmezendők. Ez a szabvány. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetében a kötési idő hosszabbodhat.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az aljzatnak szilárdnak, tisztának, portól, zsírtól, valamint biológiai és vegyi agressziótól mentesnek kell lennie. Töltse ki a hézagokat. A nedvszívó felületeket alapozni kell a készítmény alkalmazása előtt.

Megjegyzés: Új ásványi felületeken a termék teljes kikeményedés után alkalmazható (legalább 3-4 hét). Közvetlenül felhasználás előtt alaposan keverjük össze keverő / lassú kosaras keverő segítségével, amíg homogén masszát nem kapunk. Ne adjon a csomagolásban lévő alapanyaghoz semmilyen más hozzávalót.

Hordjon fel 2 vékony és egyenletes réteget ecset vagy henger segítségével. Hordja fel a 2. réteget miután az első teljesen megszáradt, kb. 6 óra elteltével. A sarkokat, széleket, dilatációs hézagokat, aljzati repedéseket, csövek átmeneteit és csatornákat tömítő szalagokkal, sarokpántokkal vagy bilincsekkel meg kell erősíteni. (Illessze a tömítőelemet a frish bevonatba, nyomja erősen, és miután az első réteg a száraz tapintású, fedjük be egy következő réteg folyékony fóliával). Folyamatos nedvességnek kitett területeken alkalmazzunk egy további, harmadik réteget. Teljes kötési idő - legalább 24 óra. Amennyiben a bevonat megkötött, beépítheti a cserepeket.

Csemperagasztáshoz csak elasztikus ragasztót használjon

Megjegyzés:

A kötési idő 23 ° C-os hőmérséklet és 60%-os levegő páratartalom mellett értelmezendő. Ez a szabvány. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb páratartalom esetében a kötési idő hosszabbodhat.

Csemperagasztáshoz csak elasztikus ragasztót használjon.

Kültéri alkalmazás: 3 réteget alkalmazzon. Mielőtt a bevonat megköt, meg kell óvni azt az esőzéstől. A bevonat kikeményedése után rögtön megkezdheti a cserepek ragasztását (nem UV-álló).

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ

EAN Kód	Kiszerezés	Szabvány db / EURO-paletta
5903518043994	1,2 kg	378
5903518032844	4 kg	144
5903518033193	12 kg	55

Tárolja eredeti, zárt csomagolásában, száraz helyen +5°C és +25°C hőmérséklet között.

Szavatosság: 12 hónap a gyártás dátumától számítva. A lejárat dátuma és a gyártási szám a csomagoláson található.

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ

Közúti:	ADR:	mentes
Tengeri:	IMDG:	mentes
Légi:	ICAO / IATA-DGR:	mentes
UN Szám: nincs		



BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletes információért vizsgálja meg a termék Biztonsági Adatlapját, mely a Selena Hungária Kft.-nél kérésre hozzáférhető.

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. **S24** A bőrrel való érintkezés kerülendő. **S25** Kerülni kell a szembejutást. **S26** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

E Műszaki adatlappal a korábbi kiadások érvényüket veszítik.

Az információ, amit itt közzéteszünk, teljes jóhiszeműséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján helytálló. Mindazonáltal, mivel a termékek használatának körülményei nem állnak ellenőrzésünk alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik a vásárlók tesztjét, amellyel megbizonyosodnak róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a termékek személyre szabott, speciális alkalmazásával kapcsolatban. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon tulajdonságoknak, amelyeket a Selena garantál. A Selena határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatóságos garancia-igényt, amely egy sajátos célnak, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. SELENA Co. S.A. határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatóságos garanciaigényt.

A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog áthágására.

Érvényesítés: 2010.04.29.