

TYTAN PROFESSIONAL

FastFIX Szerelési ragasztó

Egykomponensű diszperziós bázisú szerelési ragasztó, építőiparban használatos anyagok befejező és javító ragasztásaihoz, jól ragasztja az olyan nedvszívó felületeket, mint: a beton, gipsz, forgácslap, fa és gipszkarton.

ELŐNYÖK

Gyors és tartós kezdeti kötés
A termék kiválóan tapad a legtöbb építő- és burkolóanyaghoz, úgy mint polisztirol, kerámia, fa, fém és műanyag alkatrészek, lapok, habok és ásványgyapot szigetelőanyagok
oldószer-mentes
semleges szagú
nem gyúlékony
flexibilis tömítés
nedvességálló

FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

Hang- és hőszigetelő anyagok ragasztásaihoz
Dekorációs elemek ragasztásához
szegélylécek ragasztásához

FELHASZNÁLÁSI KONDÍCIÓK

felhasználási hőmérséklet [°C]	+10 ÷ +30
--------------------------------	-----------

FELHASZNÁLÁSI INSTRUKCIÓK

Fontos felhasználás előtt, tekintse meg a termék biztonsági adatlapját. TDS MSDS

1. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

- Az aljzat legyen stabil, egyenletes, száraz, továbbá por-, olaj és zsír és más szennyeződés ne gátolja a ragasztó tapadását.

2. TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

- Vágja le a kinyomó csőrt 45°-os szögben a kívánt szélességnél, és tekerje fel a kartusra, majd helyezze azt az adagoló pisztolyba.

3. FELHASZNÁLÁS

- Adagolja a ragasztót a felületre csikokban vagy pöttyökben.
- Miután felvitte a ragasztót a felületekre, illessze azokat össze és nyomja össze őket erősen és egyenletesen.
- A ragasztót úgy vigyük fel a felületre hogy az 10-15 pernél nem tart tovább.
- Ha szükséges akkor támassa ki, rögzítse az elemeket a ragasztás idejére.

4. TOVÁBBI MUNÁLATOK A RAGASZTÁS UTÁN

- Tisztítás: megszilárdulás előtt vízzel, miután megkötött már csak mechanikusan.
- NE MOSSON KEZET OLDÓSZERREKKEL.

5. MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁSOK

- Legalább az egyik felület legyen nedvszívó
- A munka megkezdés előtt javasolt ragasztási tesztet végezni.
- A teljes kötés végéig kerüljük a ragasztás vízzel való érintkezését.
- A ragasztó nem használható PE, PP, Teflon és bitumenes felületeken.
- Nem használható olyan felületeken melyek folyamatosan nedvességnek vannak kitéve.

TECHNIKAI ADATOK

Szín	
Fehér	+

Még nem megkötött állapotban	Érték
Alapanyaga: akril diszperziós	+
Szilárd anyag tartalom [%]	73 ± 3
Sűrűség [g/ml]	1,4 ± 0,1
Bedolgozási idő (a környezeti feltételektől és az aljzat tulajdonságaitól függően) [min]	10 - 15
Teljes kötési idő [h]	48
Kihozatal [g/m ²]	300 - 500
Tűzállósági fokozat	-

Megkötött állapotban	Érték
Hő ellenállás [°C]	-20- +60

SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

Lejárat határidő: gyártástól számított 12 hónap, állítva (talpon szeleppel felfelé) bontatlan állapotban, eredeti csomagolásban, +5°C és +30°C között, száraz helyen tárolva, fagytól védve.

Szállítási hőmérséklet	Szállítási idő [max. napokban]
< -20°C	4
-19°C ÷ -10°C	7
-9°C ÷ 0°C	10

A részletes szállításra vonatkozó információkat megtalálja a termék (MSDS) biztonságtechnikai adatlapjában ami a Selena Hungária Kft.-nél elérhető .

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket veszítik.

Az itt szereplő információk közzététele teljes jóhiszeműséggel történt a Selena kutatásai alapján és azokat hitelesnek tartjuk. Mindazonáltal, mivel termékeink használatának körülményei és módszerei nem állnak ellenőrzésünk alatt, ezen információk nem helyettesíthetik a felhasználók tesztjeit, melyekkel biztosítható, hogy a Selena termékei teljes egészében megfelelnek az Ön speciális felhasználói igényeinek. A Selena kizárólagos garanciája, hogy a termék megfelel az érvényes értékesítési előírásoknak. A jogorvoslat a megvásárolt termék árának visszafizetésére vagy a termék cseréjére korlátozódik, ha az eltér a garanciában vállaltaktól. A Selena S.A. határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított vagy hallgatóságos garanciaigényt, mely egy sajátos célnak vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősségét minden véletlenszerűen bekövetkezett kár, illetve következményként keletkező kár miatt. A felhasználási javaslatokat tilos szabadalom-sértéshez felhasználni.

Pantone 282 Pantone 1795 Pantone 108 Pantone 877 Pantone 802

HU Fast Fix Szerelési Ragasztó

HABOSÍTOTT POLISZTIROL/GIPSZ/FA/KŐ

Magas minőségű akrilát ragasztó. Kifejezetten nagy kezdeti kötési ragasztóerővel. Kiváló tapadási biztosit a legtöbb építőanyaghoz úgy mint: beton, polisztrén, forgácslap, fa, gipszkarton, gipsz. További információkért, kérje a termék Technikai adatait.

Felhasználás: Legalább az egyik felület legyen porózus. A felületek, tisztának és száraznak kell lenni. Vágja el a kinyomó csőrt 45°-os szögben vigye, fel a ragasztót a kívánt felületre csikokban ezután azonnal illeszze össze a két felületet, majd erősen egyenletesen nyomja össze azokat. Még 10-15 percen át van lehetőség a két felület pozíciójának igazítására. Alkalmazási hőmérséklet: +10°C és +30°C között. Teljes kötési idő: 48h. Végezzen tesztet a munka megkezdése előtt. Kiadósság: 16m egyenes csikban terítve (ø 6mm).

Lejárat dátum és gyártási szám a csomagoláson.

BEZPECSŐSÉG: EUH208. Tartalmaz 5-chlor-2-metilisotiazol-3-(2H)-on a 2-metilisotiazol-3-(2H)-on. Művelet allergiás reakciót okozhat. EUH210. Na vizsgálati jele k. diszpozíció biztonsági listán. Uchovávejte mimo dosah dětí.

BEZPECSŐSÉG: EUH208. Tartalmaz 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ón a 2-metil-2H-izotiazol-3-ón. Művelet allergiás reakciót okozhat. EUH210. Na vizsgálati jele k. diszpozíció biztonsági listán. Uchovávať mimo dosahu detí.

BIZTONSÁG: EUH208. Az 5-klór-2 metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. EUH210. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Gyermektől elzárva tartandó.



**MONTÁŽNÍ LEPIDLO
SZERELÉSI RAGASZTÓ**

**FAST
FIX**

**RYCHLÉ LEPENÍ
GYORS RAGASZTÓ**

CZ Fast Fix Montážní lepidlo

**PĚNOVÝ POLYSTYRÉN/SÁDRA /
DŘEVO/KÁMEN**

Vysoce kvalitní akrylátové lepidlo. Výjimečně vysoká a silná počáteční vazba 200kg/m². Vynikající přilnavost k typickým stavebním materiálům jako jsou: beton, polystyrén, dřevotřískové desky, dřevo, sádkarton, sádra. Více informací je uvedeno v technickém listu.

Návod k použití: Alespoň jeden z lepených povrchů musí být porézni. Podklad musí být čistý a bez volných částic. Špičku kartuše seříznout pod úhlem 45°. Lepidlo nanášet v bodech nebo pružích na podklad nebo lepený materiál. Povrchy spojit pevně k sobě a silně přitlačit, dokud lepidlo úplně nevytvrdně. Pracovní čas: 10 - 15 min. Aplikáční teplota: +10°C do +30°C. Úplné vytvrzení: za 48h. Před zahájením práce provést zkušební aplikaci. Výdatnost: 12 m pruhu lepidla (ø 6 mm).
Datum spotřeby a číslo šarže je uvedeno na obalu.

SK Fast Fix Montážne lepidlo

**PENOVÝ POLYSTYRÉN / SÁDRA /
DREVO / KÁMEN**

Vysoko kvalitné akrylátové lepidlo. Výnimočne vysoká a silná počiatková väzba 200 kg/m². Vynikajúca príľnavosť k typickým stavebným materiálom ako sú: betón, polystyrén, drevoztrieskové dosky, drevo, sadrokartón, sádra. Viac informácií je uvedených v technickom liste.

Návod na použitie: Aspoň jeden z lepených povrchov musí byť porézny. Podklad musí byť čistý bez volných častíc. Špičku kartuše zrezať pod uhlom 45°. Lepidlo nanášať v bodoch alebo pruhoch na podklad alebo lepený materiál. Povrchy spojiť pevne k sobe a silno pritlačiť, kým lepidlo úplne nevytvrdne. Pracovný čas: 10-15 min. Aplikáčna teplota: +10°C do +30°C. Úplné vytvrdenie: za 48h. Pred začiatkom práce vykonať skúšobnú aplikáciu. Výdatnosť: 12 m pruhu lepidla (ø 6 mm).
Dátum spotreby a číslo šarže je uvedeno na obale.

Více informací
Viac informácií
Tanuljón többet



**POČÁTEČNÍ VAZBA
KEZDETI KÖTÉS
200 kg/m²**

INTERIÉR & EXTERIÉR
EKOLÓGICKÉ
- ŽÁDNÝ ZÁPACH
BEL- ÉS KÜLTÉRI
KÖRNYEZETBARÁR



Selena Bohemia s.r.o.
Na Strži 65/1702, 140 00 Praha, Czech Republic
tel.: +420 416 532 004,
e-mail: info@selena.com, www.tytan.cz

POLLIFARBE SK spol. s r.o.
Priemyselný areál 2779, 94603 Kolárovo
Slovenská Republika, tel.: +421918505346
Fax: +42135 7778221, info@selena.com
www.tytanpro.sk

Selena Hungária Kft.
Fiktótelep EMIKÉ Building, Rákóczi út 42
1072 Budapest, Hungary,
tel.: +36 72 51 44 11
e-mail: info@selena.com
www.selena.hu



*kg/cm²

SELENA GLOBAL EXPERIENCE

310 ml

BÍLÁ
BIELA
FEHÉR