



Baumit FinoFinish



Termék:	Felhasználásra kész, tixotróp, szórható, kézi és gépi glettanyag, beltéri felhasználásra	
Összetétel:	Ásványi töltőanyag, speciális műanyag diszperzió, cellulóz, víz.	
Tulajdonságok:	Könnyen feldolgozható, kiváló fedőképességű, fehér színű, matt felületű, rövid kikeményedési idejű.	
Alkalmazás:	Csak beltérben, gipszkarton szerkezetek hézagkitöltésére papír hézagoló csikkal, falon és mennyezetben, betonfelületek, előregyártott betonelemek és dörzsölt felületi kialakítású belső vakolatok felületén.	
Műszaki adatok:	Maximális szemnagyság:	max. 0,2 mm
	Sűrűség:	kb. 1,6-1,8 kg/dm ³
	pH	kb. 9
	Szárazanyag tartalom (%)	min. 74
	Száradási idő (+20 °C, 50 %-os relatív páratartalom esetén, 1 mm):	kb. 3 óra
	Maximális vastagság:	3 mm (kétrétegű felhordásnál)
	Anyagszükséglet:	kb. 1,6 kg/m ² /mm
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.	
Tárolás:	Hűvös, fagymentes helyen, bontatlanul 12 hónapig tárolható. A megkezdett vödört jól lezárva kell tartani.	
Minőség:	Az ellenőrzés saját üzemi laboratóriumunkban történik.	
Kiszerezés:	25 kg-os vödör 16 vödör/raklap = 400 kg 9 kg-os vödör 64 vödör/raklap = 576 kg	
Alapfelület:	Az alapfelület legyen teherbíró, száraz, por-, fagy-, kivirágzás, leválasztószer és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító! A szennyeződések és oldószer maradványokat el kell távolítani.	
Előkészítés:	A Baumit FinoFinish felhordása előtt a felületből kiálló nagyobb egyenetlenségeket és a puha, laza részeket el kell távolítani. Az esetleges nyílásokat, lyukakat és nagyobb repedéseket arra megfelelő hézagtömítő anyaggal (pl. gipsz) le kell zárni. Friss vakolatok esetén feltétlenül be kell tartani azok várakozási idejét.	
Feldolgozás:	A Baumit FinoFinish kézi felhordásra és gépi szórásra egyaránt alkalmas. Az anyagot két rétegben vigyük fel, a rétegek vastagsága ne legyen nagyobb 1-2 mm-nél, a kétrétegű felhordás összvastagsága max. 3 mm lehet. Az anyagot géppel (szórással) vagy kézzel rozsdamentes acélsimítóval vigyük fel. Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m ² /mm. Durva felületen nagyobb anyagszükséglettel számoljunk. Száradási idő: hőmérséklettől, légnedvességtől és rétegvastagságtól függően kb. 2–8 óra.	

Általános tudnivalók:

Az anyag, az alapfelület és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és a kötés ideje alatt. A bedolgozást az érvényben lévő szakmai szabályok, szabványok és műszaki előírások szerint kell végezni (lásd műszaki lap). Más termékkel ne keverjük! A levegő magas páratartalma és az alacsony hőmérséklet jelentősen meghosszabbítják a kötési időt. A szemet, a bőrfelületet, valamint a bevonandó felületek környezetét megfelelően védeni kell. A szemmel való érintkezés esetén bő vízzel alaposan öblítsük ki, és forduljunk orvoshoz.

A szerszámok tisztítása: rögtön használat után, vízzel. A kikeményedett anyagot a helyi és a hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.

Befejező réteg
Kiszáradás után festhető vagy tapétázható.

Beltéri diszperziós festékek:

Baumit Divina Eco
Baumit Divina Classic
Baumit Divina Pro
Baumit Divina Primer
Baumit Divina Latex

Biztonsági intézkedések:

A szemet és a bőrt valamint a nem színezendő felületeket, az üveget, kerámiát, klinkert, natúrkövet, lakkot és fémet óvni kell a ráfröccsenés ellen. Szükség esetén bő vízzel azonnal le kell mosni. Nem szabad megvárni, hogy rászáradjon és megkeményedjen. A szerszámokat használat után vízzel azonnal meg kell tisztítani.

Biztonsági előírások:

Az érvényes biztonsági adatlapok utasítása szerint.