



DEKORTOP

MŰGYANTÁS HOMLOKZATFESTÉK

Cikkszám: 8882****, 8881****

Tulajdonságok:

- Páraáteresztő
- Víztaszító
- Időtálló
- Intenzív színekben is

Előnyök:

- Víztaszító, vízlepergető
- Különlegesen széles színválaszték
- Jó ellenállóképesség környezeti hatásokkal szemben
- Kiváló fedőképességű
- Bármilyen kötőanyagú meglévő és új vakolat átfestésére használható
- Gyorsan száradó
- Alkálálló



A DekorTOP műgyanta kötőanyagú homlokzathalmozófestékekkel gazdaságosan végezhetjük el akár igen nagy homlokzati felületek színezését, illetve újrászínezését. A DekorTOP a legtöbb lakossági alkalmazási területen kiválóan alkalmazható. A szakszerűen elkészített bevonat időtálló, egységes színű, zárt struktúrájú, magas esztétikai igényeknek is megfelel.

Alkalmazások:

Minden meglévő és új, ásványi és műgyanta kötőanyagú vakolat és festékbevonat festésére alkalmazható. Gazdaságosan alkalmazható teljes felületek átfestésére és kifejezetten ajánlott a felület részleges, dekorációs festésre.

Kiemelt alkalmazások:

- családi- és társasházak homlokzatának színezése a kivitelezés során
- homlokzati részfelületek részleges dekorációs célú festése
- megfakult vagy megunt homlokzati színek felfrissítése, átszínezése
- színezés polisztirol alapú homlokzati hőszigetelő rendszereken

MŰSZAKI ADATOK:

anyagszükséglet:	kb. 0,2 l/m ² rétegenként (sima alapfelület esetén)
páraáteresztő képesség:	V2-es osztály (0,14 m ≤ Sd < 1,4 m) (EN 15824:2017)
vízfelvétel:	W2-es osztály (0,1 < W ≤ 0,5 kg/m ² h ^{0,5}) (EN 15824:2017)
átfesthető:	5-6 óra elteltével
száradási idő:	4 óra
tűzveszélyesség:	IV. tűzveszélyességi osztályba tartozik
csomagolás:	5 és 15 literes műanyag vödörökben
tárolás:	Eredeti csomagolásban hűvös, de fagymentes helyen 12 hónapig eltartható
kötőanyag:	szilikongyanta, műanyag diszperziós

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények: A DekorTOP homlokzatfestéket száraz, megfelelő szilárdságú, por- és szennyeződésmentes alapfelületre hordjuk fel.

A munkálatok előtt takarjuk le az üvegfelületeket, ablakkereteket, ablakpárkányokat és az ajtókat. Régebbi színezővakolatok, krétásodó bevonatok átfestése előtt a megfelelő felületi szilárdság eléréséhez használunk Tiefgrund mélyalapozót! Alap- és színezővakolatok csak a felhordásukat követő 5. nap után festhetők át, felületeket Putzgrund vakolatalapozóval kell előkezelni. Az újonnan felhordott, azonban 6 hétnél idősebb cement-mész cement vakolatok alapozás nélkül is átfesthetők.

Feldolgozás: A DekorTOP felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítást nem igényel. Erősen nedvszívó alapfelület, illetve magas hőmérséklet esetén max. 5 % vízzel hígítható.

Az alapfelületeken található nagyobb színeltérések esetén 2 rétegben hordjuk fel, úgy hogy az első réteg felvitelekor az DekorTOP szilikongyantas homlokzatfestékhez 5 % vizet adunk, a második réteget pedig hígítás nélkül visszük fel. Javításokat lehetőleg azonos gyártási számú festékkel végezzünk. Felhordása +5°C feletti alapfelület- és léghőmérsékleten ajánlott, a felhordás történhet történhet korongcsettellel vagy teddyhengerrel. Ne dolgozzunk közvetlen napsugárzásnak kitett felületen, esőben, vagy 85%-nál nagyobb relatív páratartalom mellett.

A szerszámok a festék megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak.

A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Az anyagszükséglet meghatározásával kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni.

Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy a vakolat színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően a színárnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

A DekorTOP a Cemix Inspiration színekártya színeiben, illetve egyénileg kevert színekben kapható. A felhordott DekorTOP homlokzatfesték színe kis mértékben eltérhet a mintákon bemutatott színektől.

Az Inspiration színekártya tartalmazza a színek fényvisszaverési értékét (pl. H34). Más színek használata esetén kérjük, ellenőrizzék a világossági értéket a gyártó színekártyájában!

Ha a DekorTOP-ot homlokzati hőszigetelő rendszeren alkalmazzuk, a Magyar Építőkémi és Vakolatszövetség irányelvével összhangban legalább H=30 értékű szintet választunk. Ennél alacsonyabb H értékű, sötét és intenzív színek választása a hőszigetelő rendszer túlzott felmelegedéséhez és károsodásához vezethet. Az irányelvben foglaltak betartása a garanciavállalás feltétele..

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Lokális felületjavítás: Renti és Renti Fein javítóhabarcsok

Alapozás: Putzgrund vakolatalapozó, Tiefgrund mélyalapozó

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.epitomegoldasok.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál. A Cemix Inspiration színezőprogram segítséget nyújt a vakolat színének kiválasztásában:

www.epitomegoldasok.cemix.hu/kalkulator/hazsinezo

A Magyar Építőkémi és Vakolatszövetség homlokzati hőszigetelő rendszerekre vonatkozó irányelvét a www.cemix.hu/Letoltések oldalról töltheti le.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

COLOR
system