



EUROSAN H

VÍZELOSZLATÓ ALAPOZÓ

Cikkszám: K00854150

Tulajdonságok:

- Páraáteresztő
- Oldószermentes
- Higítható

Előnyök:

- Környezetbarát
- Permetezhető
- Jó tapadást biztosít

Az Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozó felhasználásra kész, oldószermentes, oleáttartalmú alapozó.

Alkalmazások:

Az Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozó nedves, sóterhelt, talajszint feletti falazatok vakolás előtti felületkezelő anyaga. Meggátolja a falban lévő sóknak a frissen felvitt vakolatba jutását.

Kiemelt alkalmazások:

WTA rendszer használatakor is alkalmazható.



MŰSZAKI ADATOK:

Anyagszükséglet:	kb. 0,005-0,02 l/m ²
Bekeverés: (keverővíz)	1 dl alapozóhoz 9 dl víz
Bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
Csomagolás:	1 literes műanyag flakonban
Tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max 12 hónapig.
Kötőanyag:	oldószermentes alkáli-metil-szilikát
Cikkszám:	K00854150

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az Eurosan H felhordását megelőző műveletek:

Az Eurosan H pórushidrofóbizálót olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. A meglévő vakolatot verjük le a nedvesedés szintje felett 0,5 m magasságig és távolítsuk el a laza fugarészeket. A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani. El kell távolítani a könnyen mozgó részeket. A falfelületek nagyobb réseit, hornyait Eurosan AP kiegyenlítő vakolattal kikenjük, hogy a felület közel egyenletes legyen.

Az Eurosan H feldolgozása: Az Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozót 1:9 arányban hígítjuk vízzel (1 rész Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozó és 9 rész víz). A felhígított alapozót finom permet formájában juttatjuk a falra. Felhordása +5 °C és +25 °C közötti alapfelület- és levegőhőmérsékleten ajánlott. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel! A munkát úgy kell szervezni, hogy az Eurosan VS gúzólót a még nedves felületre fel tudjuk vinni. A vízzel összekevert anyagot egy napon belül fel kell dolgozni! A megmaradt hígított alapozót más célra felhasználni tilos!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötésidő alatt fagy nem érheti!
A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Eurosan EP, Eurosan UP

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Gúzolás: Eurosan VS

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

EUROSAN H BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Hígítás*

Műveleti idő: folyamatos

Bedolgozhatósági idő**

1 nap

száradás***: Nincs!
védelem

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

* 1 rész Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozó és 9 rész víz **a bekeveréstől számítva, ***a felhordástól számítva

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

EUROSAN
system