



EUROSAN VS

EUROSAN GÚZOLÓ

Cikkszám: K00551101

Tulajdonságok:

- Szulfátálló
- Hidrofób tulajdonságú
- Nagy szilárdságú
- Nagy szemcseméretű

Előnyök:

- Csökkenti és kiegyenlíti a nedvszívást
- Jó tapadást biztosít



Az Eurosan VS gúzoló gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Szulfátálló cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

Az Eurosan VS gúzoló kül- és beltéri, vizes, sóterhelt falazatok alapvakolás előtti, tapadást javító előfröcskölő anyaga. Alkalmos az Eurosan felújító és javító, szárító vakolatok felhordása előtti felület előkészítésre. Alkalmazásával a falfelület egyenletesen nedvszívó lesz.

Kiemelt alkalmazások:

WTA rendszer alkalmazásakor.

MŰSZAKI ADATOK:

nyomószilárdság:	>15 N/mm ²
hajlítószilárdság:	>3 N/mm ²
tapadékszilárdság:	>0,2 N/mm ²
páradiffúziós ellenállási szám:	kb. 25
anyagszükséglet:	kb. 3-5 kg/m ²
max. szemcseméret:	4 mm
bekeverés: (keverővíz)	kb. 7 l/zsák
keverési idő:	3-5 perc
bedolgozhatósági idő:	kb. 30 perc
műveleti idő:	10-30 perc
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C és +25°C között, huzatmentes, árnyékos helyen.
csomagolás:	40 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva, ill. silóban ömlesztve
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max 12 hónapig.
kötőanyag:	szulfátálló cement
cikkszám:	K00551101
Szabvány:	MSZ EN 998-1
EINECS:	266-043-4

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az Eurosan VS felhordását megelőző műveletek:

Az Eurosan VS gúzólót olyan alapfelületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. A meglévő vakolatot verjük le a nedvesedés szintje felett 0,5 m magasságig és távolítsuk el a laza fugarészeket. A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani.

El kell távolítani a könnyen mozgó részeket. A falfelületek nagyobb réseit, hornyait Eurosan AP kiegyenlítő vakolattal kikenjük, hogy a felület közel egyenletes legyen, majd érdesre le kell húzni. Felhordását megelőzően a falfelületet a falazat nedvességtartalmától függően Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozóval (talajszint felett) vagy Eurosan W vízelosztató alapozóval (talajszint alatt) kell előkezelni.

Az Eurosan VS feldolgozása: A Eurosan VS gúzólót az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. Keverése történhet betonkeverőben, horizontális keverővel (pl. PFT HM24), esetenként keverőgéppel (megfelelő keverőszárat használva) vagy kézzel. A keverési idő betonkeverőben kb. 5 perc. Felhordása hagyományos kőművesszerszámokkal (kőművesserpenyővel), hálózatosan, a felület 50%-os borítottságával, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten ajánlott felhordani.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötési idő alatt fagy nem érheti!

A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Eurosan EP, Eurosan UP

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Alapozás: Eurosan W, Eurosan H

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

EUROSAN VS BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés*

Műveleti idő: folyamatos

5+5+2 perc

Bedolgozhatósági idő**

30 perc

Száradás*: 1 nap**

védelem: kb. 1 nap

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

* 5+5+2 jelentése: 5 perc keverés, 5 perc pihentetés, majd 2 perc ismételt átkeverés **a bekeveréstől számítva, ***a felhordástól számítva

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

EUROSAN
system