



SILIKATTOP

SZILIKÁT HOMLOKZATFESTÉK

Cikkszám: 8886****, 8885****

Tulajdonságok:

- Kiválóan alkalmazható műemléki felújításokhoz
- Kiváló páraáteresztő
- Kimagasló ellenállóképesség külső hatásokkal szemben
- Eurosan vakolatokra is

Előnyök:

- Kiválóan illeszkedik a SilikatOLA szilikát színezővakolathoz
- WTA Eurosan felújító rendszerek átfestéséhez, színezéséhez
- Mikropórusos szerkezetű, lélegző
- Jó ellenállóképesség környezeti hatásokkal szemben
- Kiváló fedőképességű
- Gyorsan száradó
- Alkálálló



A SilikatTOP kálvízüveg és vizes diszperziós kötőanyagú szilikát homlokzathoz. Összetételének és színválasztékának köszönhetően műszakilag és esztétikailag is tökéletesen illeszkedik műemléki épületekhez. Kiemelten jó időjárásálló és páraáteresztő tulajdonságokkal rendelkezik. A szakszerűen elkészített bevonat időálló, egységes színű, zárt struktúrájú, magas esztétikai igényeknek is megfelel.

Alkalmazások:

Minden meglévő és új, mész-cement és cementkötésű ásványi vakolat és festékbevonat festésére alkalmazható. WTA Eurosan felújító rendszeren is. Kiemelten alkalmazható műemléki környezetben.

Kiemelt alkalmazások:

- műemléki és műemlék jellegű épületek színezésére
- Eurosan felújító rendszer színezőrétegeként nedvességterhelt falazatokon is alkalmazható
- ásványgyapot hőszigetelések szilikát színezővakolatainak átfestésére

MŰSZAKI ADATOK:

anyagszükséglet:	kb. 0,2 l/m ² rétegenként (sima alapfelület esetén)
páraáteresztő képesség:	V2-es osztály ($0,14 \text{ m} \leq S_d < 1,4 \text{ m}$) (EN 15824:2017)
vízfelvétel:	W2-es osztály ($0,1 < W \leq 0,5 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$) (EN 15824:2017)
átfesthető:	5-6 óra elteltével
száradási idő:	4 óra
tűzveszélyesség:	IV. tűzveszélyességi osztályba tartozik
csomagolás:	5 és 15 literes műanyag vödörökben
tárolás:	Eredeti csomagolásban hűvös, de fagymentes helyen 12 hónapig eltartható
kötőanyag:	kálivízüveg, alkáliálló vizes diszperzió

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények: A SilikatTOP homlokzatfestéket száraz, megfelelő szilárdságú, por- és szennyeződésmentes alapfelületre hordjuk fel.

A munkálatok előtt takarjuk le az üvegfelületeket, ablakkereteket, ablakpárkányokat és az ajtókat. Régebbi színezővakolatok, krétásodó bevonatok átfestése előtt

a megfelelő felületi szilárdság eléréséhez használjunk Tiefengrund mélyalapot! Alap- és színezővakolatok csak a felhordásukat követő 5. nap után festhetők át, felületeket Putzgrund vakolat alapozóval kell előkezelni. Az újonnan felhordott, azonban 6 hétnél idősebb cement-méscement vakolatok alapozás nélkül is átfesthetők.

Feldolgozás: A SilikatTOP felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítást nem igényel. Erősen nedvszívó alapfelület, illetve magas hőmérséklet esetén max. 5% vízzel hígítható.

Homogén felületek kialakítása érdekében 2 rétegben hordjuk fel, úgy hogy az első réteg felvitelekor a SilikatTOP homlokzatfestékhez 5-10% vizet adunk, a második réteget pedig hígítás nélkül visszük fel. Javításokat lehetőleg azonos gyártási számú festékkel végezzünk. Felhordása +8°C feletti alapfelület- és léghőmérsékleten ajánlott, a felhordás történhet történhet korongcettel vagy teddyhengerrel. Ne dolgozzunk közvetlen napsugárzásnak kitett felületen, esőben, vagy 85%-nál nagyobb relatív páratartalom mellett. A szerszámok a festék megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Az anyagszükséglet meghatározásával kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni.

Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy a vakolat színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően a színnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A SilikatTOP a Cemix Inspiration színekártya meghatározott színeiben, illetve egyénileg kevert színekben kapható. A felhordott SilikatTOP homlokzatfesték színe kis mértékben eltérhet a mintákon bemutatott színektől. Az Inspiration színekártya tartalmazza a színek fényvisszaverési értékét (pl. H34). Más színek használata esetén kérjük, ellenőrizze a világossági értéket a gyártó színekártyájában! Ha a SilikatTOP-ot homlokzati hőszigetelő rendszeren alkalmazzuk, a Magyar Építőkémi és Vakolatszövetség irányelvvel összhangban legalább H=30 értékű szintet választunk. Ennél alacsonyabb H értékű, sötét és intenzív színek választása a hőszigetelő rendszer túlzott felmelegedéséhez és károsodásához vezethet. Az irányelvben foglaltak betartása a garanciavállalás feltétele.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Lokális felületjavítás: Renti és Renti Fein javítóhabarcsok

Alapozás: Putzgrund vakolat alapozó, Tiefengrund mélyalapot

Felületképzés: SilikatOLA szilikát színezővakolat

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.epitomegoldasok.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál. A Cemix Inspiration színezőprogram segítséget nyújt a vakolat színének kiválasztásában:

www.epitomegoldasok.cemix.hu/kalkulator/hazsinezo

A Magyar Építőkémi és Vakolatszövetség homlokzati hőszigetelő rendszerekre vonatkozó irányelvét a www.cemix.hu/Letoltések oldalról töltheti le.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

COLOR
system