



## STRUKTUROLA DEKOR

DISPERZIÓS SZÍNEZŐVAKOLAT  
KAPART HATÁSÚ ÉS DÖRZSÖLT  
STURKTÚRÁVAL.

**Cikkszám:** R2: K8761\*\*\*\*, K1,5: K8763\*\*\*\*, K2: K8764\*\*\*\*

### Tulajdonságok:

- szemcseméret: K 1,5, K 2,0 mm és R 2 mm
- Kapart (K) hatású és dörzsölt (R)
- széles színválaszték, intenzív színekben is
- Thermosystem hőszigetelő rendszerre

### Előnyök:

- Kimagasló ellenálóképesség környezeti hatásokkal szemben
- Könnyen felhordható és sturktúrálható
- Esztétikus, egyenletes felület képezhető
- Kosztaszító
- Gombásodás és algásodás elleni adalék
- Bármely felülettípusra (alapozó szükséges)

A StrukturOLA Dekor gyárilag előkevert, kapart hatású vagy dörzsölt vékonyvakolat. Vizes disperziós kötőanyagot, időjárásálló pigmenteket, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

### Alkalmazások:

A StrukturOLA Dekor új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok homlokzatainak időjárásálló, színes díszítő bevonata. A StrukturOLA Dekor alkalmazható alap-, és simítóvakolattal el-látott falfelületek, beton- és gipszfelületek, valamint a Thermo-system hőszigetelő vakolatrendszer felületképző vakolataként.

### Kiemelt alkalmazások:

- hőszigetelő rendszerek színezővakolataként
- nagy környezeti terhelésnek kitétt épületeken



## MŰSZAKI ADATOK:

<b>anyagszükséglet:</b>	K 1,5 mm-nél: kb. 2,5-2,8 kg/m <sup>2</sup> K 2 mm-nél: kb. 3,1-3,4 kg/m <sup>2</sup> R 2 mm-nél: kb. 2,5-2,8 kg/m <sup>2</sup>
<b>páraáteresztő képesség:</b>	V1-es osztály (Sd < 0,14 m)
<b>vízáteresztő képesség:</b>	W2-es osztály (0,1 < w ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> ))
<b>száradási idő:</b>	kb. 24 óra
<b>tűzveszélyesség:</b>	C (euro-osztály)
<b>tapadás:</b>	≥ 0,3 MPa
<b>hővezető képesség:</b>	λ=0,67 W/mK
<b>csomagolás:</b>	25 kg-os műanyag vödörökben
<b>tárolás:</b>	A megadott gyártási dátumtól számított 12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban. Fagytól és a közvetlen napsütéstől védeni kell.
<b>kötőanyag:</b>	kálivízűveg, műanyag diszperzió

## FELDOLGOZÁS:

**Alapfelülettel szembeni követelmények:** A StrukturOLA Dekor vékonyvakolatot olyan alapfelületre hordjuk fel, amely megfelelő szilárdságú, egyenletes, por- és szennyeződésmentes, legalább Hvh 10 szilárdságú vakolat vagy C 12/15 szilárdságú beton. Ha a régi kőporos vakolat vagy nemesvakolat megfelelően szilárd, a felületet RENTI javítóhabarccsal egyenlíthetjük ki, majd a sima egyenes felületre hordjuk fel a StrukturOLA Dekor vékonyvakolatot. A StrukturOLA Dekor tervezett felhordása előtt a laza rétegeket, festékmарadványokat távolítsuk el. A porló, de még megfelelően szilárd alapfelületeket Tiefengrund mélyalapozóval kell előkezelni. Egyéb esetekben Putzgrund vakolatalapozót használunk. Betonfelületeket Kontakt B Plus alapozóval kezeljük elő.

**Feldolgozás:** A 25 kg-os műanyag vödörben forgalomba hozott StrukturOLA Dekor konzisztenciáját felhordás előtt szükség szerint max. 0,25 liter vízzel állítjuk be. Felhordása rozsdamentes simítóval történik, a maximális szemcseméretnek megfelelő rétegvastagságban, a végső struktúrát műanyag vagy rozsdamentes dörzsölővel alakítjuk ki. A StrukturOLA Dekor felhordása +5°C feletti alapfelület- és léghőmérsékleten ajánlott. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel! A szerszámok a vakolat megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

## FIGYELMEZTETÉS:

A termék természetes eredetű ásványi szemcséket tartalmaz, így a különböző gyártásból származó anyagok között teljes színezés nem garantálható, ezért lehetőleg az egybefüggő felületekre mindig azonos gyártási dátumú anyagot alkalmazzunk. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a rendelkezésre álló anyagból keverjük össze annyit, hogy az egy éllel határolt felületre elegendő legyen. A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Az anyagszükséglet meghatározásával kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy a vakolat színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően a színárnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A StrukturOLA Dekor a Cemix Inspiration színekártya színeiben, illetve egyénileg kevert színekben kapható. Az Inspiration színekártya tartalmazza a színek fényvisszaverési értékét (pl. H34). Más színek használata esetén kérjük, ellenőrizze a világossági értéket a gyártó színekártyájában! Ha a StrukturOLA Dekor-t homlokzati hőszigetelő rendszeren alkalmazzuk, a Magyar Építőkémi és Vakolatszövetség irányelvével összhangban legalább H=25 értékű szint válasszunk. Ennél alacsonyabb H értékű, sötét és intenzív színek választása a hőszigetelő rendszer túlzott felmelegedéséhez és károsodásához vezethet. Az irányelvben foglaltak betartása a garanciavállalás feltétele.

## KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

ThermoSystem, Putzgrund, Egalisation, Tiefengrund, Kontakt B Plus, Simultan, Renti, Renti Fein

## AJÁNLOTT TERMÉKEK:

**Hőszigetelő ragasztók:** Thermofix, Styrokleber,

Styrokleber Extra, Klebespachtel

**Hőszigetelő lapok:** EPS, Grafitos EPS, XPS

**Alapozás:** Putzgrund

## KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a

[www.epitomegoldasok.cemix.hu](http://www.epitomegoldasok.cemix.hu) oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál. Próbálja ki vakolás kalkulátorunkat, melynek segítségével kiszámolhatja a szükséges anyagmennyiségeket:

[www.epitomegoldasok.cemix.hu/kalkulator/vakolas](http://www.epitomegoldasok.cemix.hu/kalkulator/vakolas)

A Cemix Inspiration színezőprogram segítséget nyújt a vakolat színének kiválasztásában:

[www.epitomegoldasok.cemix.hu/kalkulator/hazszinezo](http://www.epitomegoldasok.cemix.hu/kalkulator/hazszinezo)

A Magyar Építőkémi és Vakolatszövetség homlokzati hőszigetelő rendszerekre vonatkozó irányelvét a [www.cemix.hu/Letoltések](http://www.cemix.hu/Letoltések) oldalról töltheti le.

# Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,  
e-mail: [vevoszolgalat@cemix.hu](mailto:vevoszolgalat@cemix.hu), [www.cemix.hu](http://www.cemix.hu)  
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

**COLOR**  
system