

Cemix

LASSELSBERGER - KNAUF



RENDO

MEDENCEFAL KIEGYENLÍTŐ VAKOLAT

Cikkszám: K00618131

Tulajdonságok:

- Kül- és beltérben
- Rugalmas
- Extra tapadóerő
- Nagy szilárdság
- Fagyálló


Előnyök:

- Kül- és beltéri felhasználás
- Könnyen feldolgozható (géppel is)
- Úszó- és termásvizes medencék falához
- Beton, zsalukő és egyéb ásványi felületekhez
- Hidegburkolatok ideális fogadófelülete
- Nagy szilárdság és tapadóerő

A RenDo gyárilag előkevert cement kötőanyagú szárazhabarcs, mely ásványi töltőanyagot, műanyag diszperziót, valamint speciális adalékokat tartalmaz.

Alkalmazások:

A RenDo alapvakolatot ott alkalmazzuk, ahol a falfelületek nagyobb igénybevétele (mechanikai, dinamikai, tartós nedvesség, fagyhatás stb.) várható. Jellemző felhasználási terület: medencefal kiegyenlítés, ipari csarnokokban, sportlétesítményekben, kerítések, lábazatok felületképzésénél.



WALL
system

MŰSZAKI ADATOK:

nyomószilárdság:	>15 N/mm ²
tapadószilárdság:	>0,5 N/mm ²
páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 15
hővezetési tényező (λ):	0,53 W/mK
rétegvastagság:	5-30 mm
anyagszükséglet:	kb. 17 kg/m ² 1 cm-es rétegvastagság esetén
max. szemcseméret:	2 mm
keverővíz:	kb. 5 l/zsák
bedolgozási idő:	kb. 2 óra
csomagolás:	25 kg-os zsákban, 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva
tárolás:	Száraz, fedett helyen, bontatlan eredeti csomagolásban max. 12 hónapig.
kötőanyag:	cement
cikkszám:	K00618131
szabvány:	MSZ EN 998-1
EINECS:	266-043-4

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, a RenDo felhordását megelőző műveletek:

A RenDo vakolatot olyan felületekre hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyeződésmentesek. A betonfelületeknél különösen ügyelni kell arra, hogy zsaluleválasztó anyag vagy szinterréteg ne maradjon a felületen. A falazatok készüljenek zárt fugával, és legyenek a szabványnak megfelelő minőségűek.

A RenDo feldolgozása:

Az anyagot az építkezés helyszínén a betonkeverőben vagy horizontális keverővel keverjük össze vízzel. A felhordás hagyományos módon kézzel vagy vakológéppel történhet. A rétegvastagság 5-30 mm. Vastagabb

rétegeket rabichálással kell megerősíteni. Ha a falazat kiegyenlítéséhez nagyobb rétegvastagság szükséges, akkor azt csak több rétegben lehet felvinni. A vakolat felhordásakor legyen az anyag, a fal és levegő hőmérséklete 5°C és 25°C között. A száradás alatt lévő vakolt felületet direkt módon ne fűtsük.

Szerszámok: vakolókanál, alumínium lehúzólé, trapéz kartecsn, vízmérték

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A vakolatot kötési idő alatt fagy nem érheti! A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Kenhető szigetelések: Aquastop, Aquastop Flex

Ragasztok: ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex

Padlokiegyenlítők: Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15, Nivo Plus 3-15, Nivo Rapid 3-15, Nivo SP 0-20, Nivo SP 10-30

Esztrichek: Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30, Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

RENDO BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

8-24 óra

Anyagkeverés

gépi
folyamatos

Műveleti idő: 10-30 perc

Bedolgozhatósági idő*

2 óra

Száradás**: kb. 14 nap/cm

védelem: kb. 1 nap

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el.

Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT@CEMIX.HU

WALL
system