

**MESTER Parketta Fugázó Tömítő**

Kiadás kelte: 2020. január 24.

**A termék rövid leírása:**

Csiszolható diszperziós tömítőanyag.

**Kiszerezési egység:**

310 ml, 12 db/karton

**Színválaszték:** tölgy, bükk, kőris/fenyő, cseresznye, juhar, mahagóni, dió, wenge, világosszürke

**Tulajdonságok:**

- megfelel az ökológiai építőanyagok követelményeinek: nem tartalmaz ftalátot, szilikont, oldószert, halogén vegyületet, égésgátlót, stb.
- kiválóan tapad: ragasztóként is használható (könnyebb vagy eleve alátámasztott tárgyak esetén, pl. parkettaszegély)
- semleges hatású, oldószermentes
- száradás után szagtalan
- tartósan rugalmas (7 %)
- kb. 12-14 óra múlva csiszolható
- bármilyen felfület-kezelő anyaggal bevonható
- bitumenes felületre nem alkalmas

**Alkalmazási terület:**

A parketták fugáinak, fa szerkezetek illesztéseinek tömítésére, hibáinak kijavítására alkalmazható. Alkalmas továbbá kisebb parketta elemek, szegélylécek ragasztására. Hagyományos és laminált parkettákhoz egyaránt használható.

**A felület előkészítése:**

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsa el.

**Feldolgozás:**

A kartus menet fölötti kúpos részét vágja le és csavarja rá a csőrt. A tömítendő, ragasztandó felület nagyságának megfelelően vágjon le a csőr hosszából kb. 45 °-os szögben. Az anyagot felvitele után 5-10 percen belül nedves segédeszközzel dolgozza el.

Ha ragasztóként alkalmazza, a cementkötésű felületeket előzőleg nedves ronggyal, szivaccsal át kell törölni.

**Anyagszükséglet:**

fugaszélesség (mm) x fugamélység (mm) = méterenkénti anyagigény ml-ben

A 310 ml-es kiszerezés 5 x 5mm-es fuga esetében kb 12 folyóméterre elegendő. 10 x 10 mm-esnél pedig kb 3 méterre elegendő a tömítőanyag.

**Fugaméret**

Ahhoz, hogy a tömítő kifogástalan működése biztosítva legyen, vegye figyelembe az anyag "rugalmasságát"! (7%)

**Fontos utasítások:**

Ne használja tartósan nedves környezetben.

**Tisztítás:**

A friss, felesleges anyagot nedves ronggyal törölje le! Rögtön használat után a szerszámok vízzel tisztíthatóak, a megkeményedett anyag csak mechanikai úton távolítható el.

**MESTER Parketta Fugázó Tömítő**

Kiadás kelte: 2020. január 24.

**Műszaki adatok:**

Feldolgozási hőmérséklet (anyag, alap és környezet):	+ 5°C - + 40 °C
Sűrűség:	kb. 1,7 +/- 0,1 g/cm <sup>3</sup>
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban, (+5 - +25°C közt tárolva)):	24 hónap

**Megkötés után:**

Shore A:	kb. 50
Tűzvédelmi osztály (EN 13501-1):	E
Térfogat veszteség (EN10563):	< 25 %
Hőállóság:	-20 - +80 °C
Csiszolható:	átlagos fugaméret esetén 12-14 óra múlva

**Biztonsági szempontok:**

Az érvényes előírások szerint nem számít veszélyes anyagnak, de a vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegye figyelembe. További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.