

MESTER PU Kombi Ragasztó

Kiadás kelte: 2020. február 04.

A termék rövid leírása:

Egykomponensű, oldószermentes, nedvességre reagáló poliuretán bázisú ragasztó.

Kiszerezési egység:

300 ml, 12 db/karton

Színválaszték: fehér**Tulajdonságok:**

- kiváló ragasztóerő és tapadás,
- vízálló,
- hőálló,
- keményre köt,
- csiszolható és festhető,
- víztömör,
- ellenáll a gyenge lúgoknak, savaknak és oldószereknek,
- nem UV-álló.

Alkalmazási terület:

Beltérben és kültérben is alkalmazható. Felhasználható fa-építőanyagok, kő, kerámia, beton és más nedvszívó alapok akár vízálló ragasztására is. Kitömíti és áthidalja a ragasztandó felületek egyenlőtlenségeit. Jól tapad nem nedvszívó felületen is. Alkalmas padló és falburkoló lapok ragasztására betonra, parkettára, fára és fémre, valamint polisztirol, poliuretán anyagok ragasztására.

A felület előkészítése:

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződéstől mentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsa el.

Feldolgozás:

A ragasztót kigyóvonalszerűen vagy fogazott glettvás segítségével kell felhordani. +5 °C- +40 °C anyag, alap és környezeti hőmérséklet között kinyomópisztoly segítségével használja.

A kartus menet fölötti kúpos részét vágja le, és csavarja rá a csőrt. A ragasztandó felület nagyságának megfelelően vágjon le a csőr hosszából kb. 45°-os szögben.

A ragasztó a levegő nedvesség tartalmával lép reakcióba. Eközben széndioxid keletkezik és a ragasztó kismértékben felhabosodik. Szükséges a ragasztandó anyagok rögzítése. A ragasztó felhordása után 10 percen belül nyomjuk össze és kb. 2-3 órán keresztül tartjuk rögzítve a ragasztandó anyagokat.

A reakcióidő függ a hőmérséklettől valamint a levegő és az alap nedvességtartalmától. A végleges szilárdság csak néhány nap után érhető el.

Anyagszükséglet:

A ragasztandó felület nagyságától, valamint a felület egyenetlenségétől függően.

Fugaméret

-

Fontos utasítások:

A kinyomott ragasztó nem lehet kitéve az UV-sugarak közvetlen hatásának. Alkalmazásakor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

Tisztítás:

A friss ragasztó eltávolítása acetonnal vagy MESTER Purhab Tisztítóval történhet. A megkeményedett ragasztó már csak mechanikus úton távolítható el.

MESTER PU Kombi Ragasztó

Kiadás kelte: 2020. február 04.

Műszaki adatok:

Megkötés előtt:

Bőrképződési idő (23 °C, 50 % relatív páratartalom):	5-15 perc
Fajsúly DIN 53217-T2	1,24 +/-0,06 g/cm ³
Feldolgozási hőmérséklet (anyag, alap és környezet):	+ 5°C - + 40 °C
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban, +10 és +25 °C között):	12 hónap

Megkötés után:

Hőállóság	-40 °C és +100 °C (rövid ideig magasabb hőmérséklet is)
Térfogat növekedés	max. 10 %

Biztonsági szempontok:

A bedolgozás során viselje a termékhez mellékelt védőkesztyűt! A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegye figyelembe. További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.