

# Planex

## Különleges, kültéri önterülő aljzatkiegyenlítő simítóhabarcs



### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Cementkötésű kül- és beltéri aljzatok kiegyenlítése és simítása magánépítmények erkélyein, teraszain, udvarain és személygépjármű parkolóján.

Jellemző alkalmazások:

- cementesztich;
- betonaljzat.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

- Önterülő.
- Rétegvastagság 3-10 mm, efelett (max 30 mm-ig) legfeljebb 30% kvarchomokkal dúsítható.
- A megszilárdult felületét burkolni nem szükséges (kültéren sem), de betonfestékkel festhető, kezelhető.

### FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja +5°C alatt vagy +30°C felett.
- Ne használja vizes, fagyott vagy fagyból olvadó felületen.
- Ne használja magas hőmérsékletű, illetve közvetlen napsütésnek és/vagy szélnek, huzatnak kitett felületeken.
- A csapadékvíz elvezetésére a kültéri felületeket legalább 1,5%-os lejtéssel alakítsa ki.
- A **Planex**-et lehetőleg egy rétegben dolgozza be. Ha két rétegben alkalmazza, a második réteget az első réteg megszilárdulása után (de még a megszáradása előtt) dolgozza be.
- Vegye figyelembe a meglévő mozgási- és munkahézagokat.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

#### Aljzatelőkészítés

- Az aljzat legyen egyenletesen száraz, nedvszívó, megfelelő nyomó- és húzószilárdságú, tiszta; repedés-, por-, festék-, viasz-, olaj-, rost-, gipsz- és

a tapadást gátló egyéb anyagmaradványoktól mentes. Az aljzat nedvességtartalma a mindenkor érvényes szabványokban meghatározott érték alatt legyen.

- A betonaljzatok és a cementkötésű esztrichek legyenek legalább 1 hónaposak, a betonfödémnek legalább 2 hónaposak, az erkélyek, teraszok legalább 3 hónaposak.
- Beltéren hordjon fel két réteg 50%-ban vízzel hígított **Primer G**-t, és hagyja megszáradni. Kültéren: bedolgozása előtt néhány órával vízzel mattnedvesítse az aljzatot, majd hagyja száradni. Az anyag bedolgozásakor a felületen nem lehet vízréteg.

### Bekeverés

Egy 25 kg-os zsák **Planex**-et folytonos keverés közben öntsön egy 5-5,5 liter tiszta, hideg vizet tartalmazó edénybe, és alacsony (legfeljebb 600 ford./perc) fordulatszámú elektromos keverővel (legjobb a kétlapátos) keverje egynemű, csomómentes habarccsá.

### A keverék bedolgozása

- Dolgozzon be glettvassal egy vékony, tapadásjavító alapréteget, majd a végleges vastagságú réteget simítóléccel vagy glettvassal simítsa el.
- A **Planex** aljzatkiegyenlítő területének további javítására és légbuborék-tartalmának csökkentésére a frissen bedolgozott aljzatkiegyenlítőt légbuborékmentesítő tüskés hengerrel görgesse át.
- A megszilárdult felületre szórjon **Mapecure E**, 50%-ban oldott vizes emulziós párazáró-szert. Ez a kezelés elengedhetetlen meleg és/vagy erősen szeles időben, valamint ha a felület szabadon marad. Ha a párazáró-szerrel kezelt aljzatkiegyenlítő réteget burkolja, a burkolás előtt a **Mapecure E**-t mechanikusan távolítsa el.

# Planex



## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	por
Szín:	szürke
Sűrűség (kg/m <sup>3</sup> ):	1.300
Szárazanyag tartalom (%):	100
Az adalékanyagok legnagyobb átmérője (mm):	1

### ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Keverési arány (%):	20-22
Rétegenként bedolgozható vastagság:	3-tól 10 mm-ig
Keverék sűrűsége (kg/m <sup>3</sup> ):	kb. 2.050
Keverék pH-ja:	kb. 12
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +30°C-ig
Fazekidő:	kb. 20 perc
Kötésidő:	kb. 2 óra
Járható:	4-8 óra múlva
Kissúlyú járművekkel terhelhető:	72 óra múlva
Burkolható:	legalább 48 óra múlva +20°C-on (lásd a vonatkozó műszaki előírásokat és az alkalmazandó burkolóanyagok termékmertetőit)

### Tisztítás

Kézről és szerszámokról bő, tiszta vízzel letisztítható. A megszilárdult anyag csak mechanikus úton távolítható el.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 1,7 kg/m<sup>2</sup> rétegvastagság mm-enként.

### KISZERELÉS

25 kg-os papírzsákok.

### ELTARTHATÓ

Száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig.  
A termék megfelel az (EC) N° 1907/2006 (REACH) szabályozás, XVII. melléklete 47. cikkelyének.

### AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A Planex irritáló, a termék cementet tartalmaz, amely izzadsággal vagy más testnedvekkel érintkezésbe kerülve azokkal irritáló alkáli reakcióba lép, ami az arra hajlamos személyeknél allergiás reakciót válthat ki. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, valamint védőmaszkot! Termékünk biztonságos használatára vonatkozó további és teljes információt a Biztonsági Adatlap aktuális változata tartalmaz.

### SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

### FIGYELMEZTETÉS

A termékmertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékmertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékmertető aktuális változata elérhető a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapunkon

**A termékre vonatkozó referenciák  
kérésre rendelkezésre állnak, illetve  
hozzáférhetők a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) és  
[www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapokon**



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET