

TERMÉKADATLAP RIGIPS RIMANO PLUS A


**Extra fehér, univerzális felületkiegyenlítő portermék.
Gipszbázisú kézi glettelőgipsz beltéri felhasználásra.**

Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	Extra fehér: tökéletes felületképzéshez, ami gazdaságos festékfelhasználást tesz lehetővé. Jól tapad, repedés- és zsugorodásmentes felületet biztosít, egyszerű és könnyű bekeverni, festhető, széleskörűen felhasználható. Gipszkarton felületek hézagolására és felületi simítására nem alkalmas.
Összetevők	Gyárilag előállított, finomszemcsés száraz gipszkeverék kötés- és tapadásjavító adalékokkal.
Kiszerezés	zsákban: 5 kg és 20 kg
Bekeverési arány	kb. 1,5 kg /1 l víz
Anyagszükséglet	0,95 kg/m ² /mm
Bedolgozhatósági idő	kb. 60 perc
Javasolt felhordási vastagság	0-10 mm
Nyomószilárdság	> 2,5 N/mm ²
Hajlítószilárdság	> 1,0 N/mm ²
Páraáteresztés	6 μ (nedvesen) 10 μ (szárazon)
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Gipszvakolat, mész-cement vakolat, betonfelületek.
Alapfelület előkészítése	A megmunkálandó felületről a laza, porózus részeket, valamint a port és bármilyen szennyeződést távolítsuk el, hogy az alapfelület tiszta és szilárd legyen. Nagy nedvszívású alapokon a termék használata előtt és csiszolás után, valamint max. 2 mm rétegvastagságig Rikombi Grund mélyalapozó használata szükséges. Kevésbé nedvszívó, tükörsima felületeken és 2-10 mm rétegvastagságig Rikombi Kontakt tapadóhíd alkalmazása szükséges.
Bekeverés	A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edénybe (1 rész vízhez 2 rész gipszpor keverék). Javasoljuk, hogy a poranyagot már a zsákban előzetesen lazítsuk fel kézzel. A vízbe szórjuk bele lassan és egyenletesen a megfelelő mennyiségű Rimano Plus A terméket, amíg a felszínen csak kevés víz látható. Kb. 5 perc beszívódási idő után kézzel vagy keverőszárral csomómentes, krémes pasztává keverjük. A képlékenységi változtatható vízmennyiség hozzáadásával. A keverés befejezése után már ne adjunk hozzá gipszkeveréket vagy más idegen anyagot. Ne keverjünk be több anyagot, mint ami 1 órán belül felhasználható. 1 kg Rimano Plus A bekeverésével 1,5 kg felhasználásra kész felületkiegyenlítő masszát kapunk.

Rigips Rimano Plus A

Felhasználási terület	Alkalmos normál páratartalmú helyiségek (beleértve a lakóépületek konyháit és fürdőszobáit is) tégl- és betonfelületre, új vagy felújítandó mész-cement vakolatokra, fal- és mennyezetfelületek egyenetlenségeinek kitöltésére és megszüntetésére
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.
Hasznos tanácsok	Dübel vagy tipli az anyag teljes szilárdulása után, 24 óra elteltével terhelhető. A bedolgozáshoz mindig használjunk tiszta szerszámokat és edényeket. Az erre vonatkozó előírásokat és szabványokat be kell tartani.
Tárolási információ	Alkalmazása nem ajánlott 5 °C alatti hőmérséklet esetén. A papírcsomagolás újrahasznosítható a teljes kiürítés után. Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.

