



TYTAN PROFESSIONAL 60 MÁSDPERC

PISZTOLYOS RAGASZTÓHAB

Egykomponensű poliuretán hab, mely a levegő nedvességtartalom hatására szilárdul meg. A hab az ISO 9001:2008 szabványnak megfelelően lett előállítva.

ELŐNYÖK

▲▲▲ TAPADÁS AZ ÉPÍTŐANYAGOK FELÜLETÉN
▲▲▲ FELHASZNÁLÁS TERÜLETEK VÁLTOZATOSSÁGA
▲▲▲ HATÉKONYSÁG ELŐKÉSZÍTÉS TEKINTVE
▲▲▲ HATÉKONYSÁG FELHASZNÁLÁS
▲▲▲ HŐHIDAK MEGSZÚNTETÉSE
▼▼▼ TISZTA TECHNOLÓGIA
▲▲▲ magas; ▲▲ megnövelt; ■ normál; ▼▼ csökkentet; ▼▼▼ alacsony; - nem alkalmas

FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

Többcélú építőipari ragasztó mely a legtöbb anyagfelületet kiválóan tapad.

FELHÁNLÁSI KONDÍCIÓK

Flakon/felhasználási hőmérséklet [°C] (optimális +20°C)	+5 ÷ +35
Környezet/felület hőmérséklet [°C]	±0 ÷ +30

FELHÁNLÁSI INSTRUKCIÓK

Fontos felhasználás előtt, tekintse meg a termék biztonsági adatlapját. TDS MSDS

1. FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A ideális tapadást nyújt a legtöbb építőipari anyagfelülethez, úgy mint: téglá, beton, gipsz munka, fa, fém, hungarocell, kemény PVC és a merev PUR.

- Az aljzat legyen stabil, egyenletes, száraz, továbbá por-, olaj és zsír és más szennyeződés ne gátolja a ragasztó tapadását.
- A szigetelőanyagokat, táblákat OSB lapokat vagy tetőfilc anyagokat ellenőrizze, hogy a van-e felületükön víztaszító bevonat, ha igen akkor a megfelelő tapadáshoz elengedhetetlen a felület homokszórása, a ragasztás előtt.

2. TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

- Fontos, hogy felhasználást megelőzően, ha a flakon hőmérséklete túl alacsony, akkor a terméket langyos vízbe kell tenni (max. 30°C) 24 órára.
- A felhasználási hőmérséklet ne legyen alacsonyabb az előírtnál.



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc³aw, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291

e-mail: info@selenafm.com , www.selenafm.com

Selena Hungária Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 1. Tel.Fax: +36 72 514 410
selena@selena.hu



3. FELHASZNÁLÁS

- Vegye fel a védő kesztyűt.
- Erőteljesen rázza fel a flakont (10-20 másodpercig, a szelepet fejjel lefelé tartva), hogy az összetevők jól összekeveredjenek.
- Tekerje fel a flakonra a szórófejet.
- Munka közben, a szelepet tartsa fejjel lefelé.
- Felületre úgy hordja fel a ragasztót hogy az 2-3 cm-nél ne legyen kisebb
- Az adagolást a ravasszal és a szabályzó gombbal lehet szabályozni. A pisztoly csőrét a felültettől kb. 1cm távolságban tartva hordja fel a ragasztót úgy, hogy annak vége végig a kifújó ragasztóban marad.

Általános felhasználási útmutató.

A ragasztót úgy hordja fel a felületre hogy annak átmérője Ø 2-3 cm (az átmérő mérete függhet a felület egyenességétől). Minimum 1 percet várni kell az elemek összeillesztése előtt, de nem többet mint 5 perc. összeillesztés után még 15 percig van lehetőség az elemek helyzetének korrigálására. Az olyan nagyobb felületeken mint a gipszkarton vagy OSB lapok a felvitt ragasztó legalább 5%-át fedje. Kisebb dekorációs elemeknél a ragasztó 50%-ban fedje a felületet. A javasolt hézag szélesség < 5 mm. Ha az elemeket függőleges felületre ragasztják akkor ideiglenes rögzítőket kell alkalmazni legalább 15 percig. Dűbeleket 2 óra elteltével lehet elhelyezni. Teljes kötési idő 24h. Ha a ragasztó egyszer teljesen kiköt

Gipszkarton falak (DryWall), OSB (forgács lapok)

Az OSB felületet homok szórni kell azokon a helyeken ahol a ragasztót felhordjuk. A ragasztót a lap szélétől 5 cm-es távolságot tartva kell felvinni, középen pedig még további csíkokban. A ragasztó legalább 5%-ban fednie kell a tábla felületét.

Ablakpárkányok, lépcső fel- és belépők

Legalább két párhuzamos csíkban vigye fel a ragasztót a felületre ahol az ablakpárkány ragasztva lesz / a fellépőknél a szélétől legalább 5dm re kell ragasztani.

Tetőjavítások és hőszigetelés

A ragasztót az anyagok szélétől 5 cm re kell felvinni , középen pedig kanyargós csíkokban, ha szükséges.

EPS és XPS öntvények díszítőelemek vagy szigetelő táblák.

A ragasztót az anyagok szélétől 5 cm re kell felvinni , középen pedig kanyargós csíkokban, ha szükséges.

Pórusbeton: beépített szekrényekhez, fürdőszoba/ kádak és mosogatók talapzataihoz és kis elválasztó falakhoz.

A ragasztót az anyagok szélétől 5 cm re kell felvinni, az AAC blokk közepénél. A z első réteget szintezni kell hogy folyamatos és egyenes legyen.



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc³aw, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291

e-mail: info@selenafm.com , www.selenafm.com

Selena Hungária Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 1. Tel.Fax: +36 72 514 410
selena@selena.hu



4. TOVÁBBI MUNÁLATOK A RAGASZTÁS UTÁN

- Ha a munkát 5 percnél hosszabb időre megszakítjuk akkor az adagoló pisztoly csőrét purhab tisztítóval segítségével le kell takarítani, a ragasztóhabot pedig újra fel kell rázni.
- Ha a ragasztót letekerjük akkor a szelepet tisztító segítségével le kell takarítani.

5. MEGJEGYZÉSEK / KORLÁTOZÁSOK

- A kötési folyamat erősen függ a környezet hőmérsékletétől és levegő páratartalmától. Ha a környezet hőmérséklete 24 órán belül a minimum beépítési határ alá süllyed, csökken a hab kihozatala és megnövekszik a kötési idő.
- A megkezdett habot 1 héten belül fel kell használni.
- A termék a következő anyagokhoz nem tapad polietilén, polipropilén, poliamid, szilikon, teflon.
- A felhasználó eszközök és a technológia körülmények minősége közvetlen hatással vannak a végtermékre.
- A termék biztonsággal használható polisztirol táblákhoz, azokat nem károsítja.
- A nem megkötött anyagot acetonos tisztítószerrel lehet takarítani. Figyelem! A tisztítók kárt tehetnek a polisztirol táblákban, oldószerük károsítja azokat. A már megszilárdult ragasztót csak mechanikusan tudjuk eltávolítani (pl.: késsel).
- A ragasztót ne használjuk olyan helyeken ahol rossz a szellőzés és nincs lehetőség a friss levegő folyamatos biztosítására, továbbá az olyan helyeken melyek közvetlen napfénynek vannak kitéve.

TECHNIKAI ADATOK

Szín	
szürke	+

Tulajdonságok 23°C és 50% relatív páratartalom mellett ¹⁾	Érték
Kapacitás [mb]* ²⁾	38
Teljes kötési idő [h] (RB024)	24
Nyitott idő [min]	2-5
Korrektív idő [min]	2-5
Dűbel elhelyezés [h]	2
Kezdeti (tapadás) ragasztóerő (másodperc):	
- könnyű elemek	60
- nehéz elemek	120
Tűzállósági fokozat (DIN 4102)	B3
Tűzállósági fokozat (EN 13501-1:2008)	F

1) Minden megadott paraméter laboratóriumi vizsgálatok eredménye melyek megfelelnek a gyártó belső szabályozásainak, valamint nagyban függenek a környezeti körülményektől (úgy mint hőmérséklet, páratartalom, szerszámok minősége és a munkát elvégző személy szaktudása)

2) Az érték 30/100/35 (szélesség, hosszúság, mélység [mm]) rés kitöltésénél lett mérve.

3) A gyártó a befejező munkák megkezdését a hab teljes megszilárdulása (azaz 24 óra elteltével 3cm átmérőjű hab esetében) után javasolja. *A vizsgálatok 2-cm-es átmérő mellett lettek elvégezve és nagyban függenek a levegő páratartalmától a rés szélességétől valamint az alkalmazott eljárástól.



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291

e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com

Selena Hungária Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 1. Tel.Fax: +36 72 514 410
selena@selena.hu



SZÁLLÍTÁS / TÁROLÁS

Szállítási hőmérséklet	Szállítási idő [max. napokban]
< -20°C	4
-19°C ÷ -10°C	7
-9°C ÷ 0°C	10

Kiszerezés	Csomagolás	db/karton	Mennyiség/ EU raklap
750 ml	flakon	12	624

Lejárat határidő: gyártástól számított 12 hónap, állítva (talpon szeleppel felfelé) bontatlan állapotban, eredeti csomagolásban, +5°C és +30°C között, száraz helyen tárolva, fagytól védve. Lerövidíti a termék polcidejét ha a hőmérséklet meghaladja a 30°C. Ha a terméket 7 napnál tovább -5°C hőmérsékleten (szállítást leszámítva) vagy az alatt tároljuk romolhatnak a technikai paraméterei. Ha a termék helytelenül nem a leírtaknak megfelelő módon tároljuk, az a szelep eltömődéséhez vezet. Ne tegyük ki a terméket a 50°C nál magasabb hőmérsékletre vagy nyílt lángnak, akkor sem ha az már üres. Ugyan csak ne törjük össze vagy szúrjuk ki a flakont még akkor sem ha az már üres. Ne tároljuk a habot az utastérben. Csak a csomagterben szállítsuk a terméket.

A részletes szállításra vonatkozó információkat megtalálja a termék (MSDS) biztonságtechnikai adatlapjában ami a Selena Hungária Kft.-nél elérhető .

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket veszítik.

Az itt szereplő információk közzététele teljes jóhiszeműséggel történt a Selena kutatásai alapján és azokat hitelesnek tartjuk. Mindazonáltal, mivel termékeink használatának körülményei és módszerei nem állnak ellenőrzésünk alatt, ezen információk nem helyettesíthetik a felhasználók tesztjeit, melyekkel biztosítható, hogy a Selena termékei teljes egészében megfelelnek az Ön speciális felhasználói igényeinek. A Selena kizárólagos garanciája, hogy a termék megfelel az érvényes értékesítési előírásoknak. A jogorvoslat a megvásárolt termék árának visszafizetésére vagy a termék cseréjére korlátozódik, ha az eltér a garanciában vállaltaktól. A Selena S.A. határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított vagy hallgatóságos garanciaigényt, mely egy sajátos célnak vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősségét minden véletlenszerűen bekövetkezett kár, illetve következményként keletkező kár miatt. A felhasználási javaslatokat tilos szabadalom-sértéshez felhasználni.



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wroc³aw, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291

e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com

Selena Hungária Kft. 7630 Pécs, Közraktár u. 1. Tel.Fax: +36 72 514 410
selena@selena.hu