

## AUSTROTHERM Universalplatte glatt

### Műszaki jellemzők

		Mértékegység		Szabvány szerinti osztály vagy fokozat
Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén		%	5	DS(70,90)
Nyomófeszültség 10 %-os összenyomódásnál		kPa	≥ 200	CS(10\Y)200
Hővezetési tényező (közölt érték)		W/(m·K)	0,033	-
Hővezetési tényező (tervezési érték)		W/(m·K)	0,033	-
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten		%	≤ 5	DLT(2)5
Vízfelvétel hosszúidejű, tartós vízbemerítés hatására		(V/V)%	≤ 0,7	WL(T)0,7
Tűzvédelmi osztály		-	-	E
Méret-pontosság	Vastagság	mm	±2	T1
	Hosszúság		±8	
	Szélesség		±8	
	Derékszögűség	mm/m	5	
	Síklapúság	mm/m	6	

Szabványos termékjelölés:

**XPS-EN 13164 - T1 - DS(70,90) - CS(10\Y)200 - DLT(2)5 - WL(T)0,7**

**Táblaméret:** 1250 x 600

**Vastagság:** 20 mm


**Élképzés:** csak egyenes élképzéssel

**Felületképzés:** sima


Az **AUSTROTHERM Universalplatte glatt** fokozott hőszigetelő képességű rózsaszínű extrudált polisztirol hab. A zárt cellaszerkezetű anyag vízfelvétele elhanyagolhatóan kicsi, s így kiváló hőszigetelő képessége tartós nedvesség hatás esetén sem romlik. Az épületek élettartama alatt az extrudált hab nagyon jó mechanikai tulajdonságai sem változnak. Az **AUSTROTHERM Universalplatte glatt** termékek széndioxid gáz habosításúak, így FCKW-t és HFCKW-t (halogénezett és részben halogénezett szénhidrogéneket, freonokat) nem tartalmaznak.

Alkalmazhatósága univerzális: Lábazati hőszigetelés, modellezés, ajtólapok közötti térkitöltő, távtartó anyaga. Az érdesített felület a ragasztóanyag fokozott tapadását teszi lehetővé. **Ragasztásos rögzítés esetén kizárólag az érdesített felületű termék alkalmazható.**

A termék MSZ 7574 szabványban megadott alkalmazásait az alábbi táblázat tartalmazza:

Fal	Külső oldali hőszigetelés	Homlokzati bevonatrendszerekben, lábazati felületen	
-----	---------------------------	---	---

AUSTROTHERM Kft.

		Talajjal érintkező épületszerkezetekben, vízszigeteléssel nem védetten.	
--	--	---	---

**Szabályozás:**

- MSZ EN 13164** Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű extrudált polisztirolhab (XPS-) termékek. Műszaki előírások
- MSZ 7574** Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű extrudált polisztirolhab (XPS-) termékek. Alkalmazási előírások
- MSZ EN 13172** Hőszigetelő termékek. A megfelelőség értékelése

**AUSTROTHERM****AUSTROTHERM EXPERT® FIX***Termékosztály : EPS 150***AUSTROTHERM Kft.**9028 Győr, Fehérvári u. 75.  
Tel.: +36 96 515 114 • Fax: +36 96 515 1203200 Gyöngyös, Déli külhatár u. 1.  
Tel.: +36 37 507 270 • Fax: +36 37 507 2897100 Szekszárd, Wopfing u. 3.  
Tel.: +36 74 555 281 • Fax: +36 74 311 846