

TYTAN PROFESSIONAL ZSINDELYRAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ

A TYTAN Zsindelyragasztó és tömítő kiváló minőségű bitumen-alapú termék, mely kitűnően tapad minden tetőfedő felülethez. Különösen ajánlott zsindelytetők ragasztásához, illesztéséhez. A tetőn lévő hézagok és repedések tömítésére, javítására és védelmére is kiváló. Felhasználásra kész, rugalmas és szintetikus szálakat tartalmaz, mely a felületek között egy belső réteget képez.

A termék nagyon jól tapad a tipikus építőanyag felületekhez is úgy, mint:

- beton
- vakolat
- fa
- aszfalt tető
- bitumen borítás
- galvanizált vas
- acél

ELŐNYÖK:

Nem igényel előmelegítést
Kitűnően tapad száraz és nedves tetőfelületekhez egyaránt
Azonnali tetőjavítás
Széleskörű alkalmazás a tetőfedésben
Jól ellenáll az öregedésnek, az UV sugárzásnak és a környezeti hatásoknak
Kiválóan ellenáll a csapadéknak
Azbesztmentes

TIPIKUS FELHASZNÁLÁS:

Zsindelyragasztásra
Kitűnő ideiglenes javításokra is
A tetőn lévő lyukak, repedések, hézagok javítására
Bitumenfelületek gyenge részeinek megerősítésére
A vízálló lemez és a kémény közötti hézagok, vízvezető csövek, pillérek, szellőzőkürtők, kémények és egyebek tömítésére
Tetővégek, csatornák, üvegfelületek, fedőkövek, aszfalt hullámlemez, stb. lezárására és kitöltésére
Hullámlemez illesztési hézagainak tömítésére
Bitumen lemezek, cinkcsatornák és egyebek repedéseinek javítására



MŰSZAKI ADATOK

ÁLLAG:	félkemény paszta
ÖSSZETÉTEL:	bitumengyanta és rostok keveréke Szerves oldószerekben
SZÍN:	fekete
ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET:	+10°C és +35°C között
VISZKOZITÁS:	70000 cPa.s +60°C-on
SŰRŰSÉG:	1,25 g/cm ³
GYULLADÁSI HŐ:	+37°C

FELHASZNÁLÁS MÓDJAFelület előkészítése:

A felületnek tisztának, zsiradéktól és portól mentesnek kell lennie. Az esetleges hólyagokat le kell vágni és a maradék vizet eltávolítani. Szükség esetén a leszakadt részeket Tetőalapozóval kell rögzíteni a jobb tapadás érdekében.

A termék használata:

Ha szükséges, használjon **Tetőalapozót**. Alkalmazási hőmérséklet: +10°C és +35°C között..

Kartus esetén: Vágja le a kinyomócsövet 45°-ban a rés szélességének megfelelően. Kartuspisztolyba téve használja.

Egyéb kiszereelés esetén: használjon simítókanalat vagy spatulát a termék használata során. A kisebb repedésekhez elegendő egy rétegben felvinni a terméket, a komolyabb repedéseknél két rétegben kell használni a terméket, s a két réteg közé erősítésként 50g poliészter filcszövetet tenni.

A szükséges termékmennyiséget a repedések mérete határozza meg: kb. 3 m hosszú 1cm x 1cm-es fugahossz jön ki egy kartusból, de ez függ a használt mennyiségtől. Ha szükséges nedves spatulával használja a terméket. Száradási idő: 7 óra elteltével kézsáraz.

Tisztítás: Az eszközök és a szennyezett felületek megfelelő oldószerekkel tisztíthatók, pl. xilén.

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ

Kiszerezés	Csomagolás	Db/karton	Db/EUR-raklap
310ml	kartus	12	1440
1kg	fémdoboz	6	420
5kg	vödör	2	120

A garanciális idő a gyártástól számított 12 hónap zárt, eredeti csomagolásban, száraz helyen, +5°C és +30°C között tárolva.

Egyéb szállítási információ:

Szárazföldi szállítás

ARD/RID osztály: F1

Tétel: 33

UN No: 1133

Osztály: 2

Tengeri szállítás,

IMDG osztály: 3.2

UN-szám: 1263

Helyes tengeri szállítási megnevezés: ragasztó, kevésbé tűzveszélyes

Tengeri szennyezés: igen

Légi szállítás

ICAO/IATA osztály: 3

UN/ID No: 1263

Helyes szállítási megnevezés: ragasztó, kevésbé tűzveszélyes

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Az általános higiéniai előírások alkalmazandók. Részletes információ a termék Biztonsági adatlapján található, melyet a Selena Co. S.A. kérésre biztosít.

EU-címke: R10 Kevésbé tűzveszélyes. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67 Gőzök álomosságot vagy szédülést okozhatnak. S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S25 Kerülni kell a szembejutást S45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. S53 Kerülni kell az expozíciót, - használatához külön utasítás szükséges.

Hulladékkezelés: A maradék termék és az üres kartus hulladékkezelését a hivatalos szabályoknak megfelelően kell végezni.

Ezen Műszaki Adatlap megjelenésével a korábbi kiadások érvényüket veszítik.

Az itt szereplő információk közzététele teljes jóhiszeműséggel történt a Selena kutatásai alapján és azokat hitelesnek tartjuk. Mindazonáltal, mivel termékeink használatának körülményei és módszerei nem állnak ellenőrzésünk alatt, ezen információk nem helyettesíthetik a felhasználók tesztjeit, melyekkel biztosítható, hogy a Selena termékei teljes egészében megfelelnek az Ön speciális felhasználói igényeinek. A Selena kizárólagos garanciája, hogy a termék megfelel az érvényes értékesítési előírásoknak. A jogorvoslat a megvásárolt termék árának visszafizetésére vagy a termék cseréjére korlátozódik, ha az eltér a garanciában vállaltaktól. A Selena határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított vagy hallgatóságos garanciaigényt, mely egy sajátos célnak vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősségét minden véletlenszerűen bekövetkezett kár, illetve következményként keletkező kár miatt. A felhasználási javaslatokat tilos szabadalomsértéshez felhasználni.