

FACADE SYSTEM

2138

EUROSAN FP



TRADICIONÁLIS MEGOLDÁS VIZESEDŐ FALAKHOZ

Száritó simítóvakolat

Fehér színű és finom szerkezetű, ezért közvetlenül festékekkel ellátható. Hidrofób tulajdonságú, így a falból távozó nedvesség nem károsítja a szerkezetet.



Kívül: fal + mennyezet
Belül: fal + mennyezet
kézi

Alkalmazási terület

Falazatok felújításához 3–10 mm rétegvastagságban, nagy mértékű sóterhelés és nedvesedés esetén. WTA szárítóvakolat rendszer harmadik, simító vakolatrétege, csak a rendszer elemként alkalmazható! Beltéri és kültéri felhasználásra.

EN 998-1

GP CSII ,

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
5 °C

Hőmérséklet max.
25 °C

Időjárás felhasználás során

Kötésidő alatt kerülni kell a közvetlen napsütést, hőt, fagyot, intenzív nedvességet (eső) és huzatot. A felület közvetlen melegítése nem megengedett.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Falazatok felújításához 3–10 mm rétegvastagságban, nagy mértékű sóterhelés és nedvesedés esetén. A szárítóvakolat rendszer simító vakolatrétege.

Alapfelület előkészítés

A meglévő vakolatot verjük le a nedvesedés szintje felett 0,5 m magasságig és távolítsuk el a laza fugarészeket. A falazatok hibáit a vakolás megkezdése előtt legalább három nappal ki kell javítani kiegyenlítő habarccsal. Az aljzat nedvszívó képességétől és az környezeti viszonyoktól függően: a nagyon nedvszívó aljzatokat nedvesíteni kell. Szükség esetén a nem szabványos aljzatokat megfelelő módszerrel módosítani kell a kívánt tulajdonságok elérése érdekében (vízelosztató alapozó, pórushidrofobizáló alapozó). A régi falazat fugáit kb. 20 mm mélységig kaparjuk ki. A felületet el kell látni 50 %-os fedésben a rendszer gúzóójával. A simítóvakolatot a kellően kiszáradt és érdesített alapvakolat rétegre hordjuk fel.

Keverék előkészítés

A száraz keveréket öntsük az előírt mennyiségű vízbe és keverjük össze lassú fordulatszámon működtetett keverőgéppel. A keverék összekeveréséhez használjunk ivóvizet. A keverést mindaddig végezzük, míg az anyag homogén, csomómentes nem lesz.

Vízszükséglet



Kiszerezés	Liter (ajánlott)
25 kg	7,5 L

Keverés



Keverési idő
5 min

Feldolgozási utasítások

A vakolatot felhordhatjuk kisebb felületek esetén kőműves kanállal, illetve nagyobb felületeknél kőműves serpenyővel. A felületeti síkot alakítsuk ki aluléccel. Amennyiben teljesen sima felület kialakítása az igény, úgy a felhordott simítóhabarcsot szivacsos dörzsölővel egyenletesen eldolgozzuk, majd a felületet átgletteljük. A vakolatot belső terekben kanálvágással el kell választani az aljzatbetontól.

Ajánlott rétegvastagság



Maximális rétegvastagság	5 mm
Minimum rétegvastagság	3 mm

Anyagszükséglet



Anyagigény max. 11 Anyagigény mértékegység kg/m²/cm

Kiadósság

Anyagszükséglet	mértékegység
11	kg/m ² 1cm

Bedolgozási idő



2 h

Kezelés az alkalmazás után

Meleg, szeles időben vízpermetezéssel óvjuk a már megszilárdult vakolatot a gyors kiszáradástól. A páraáteresztő festék az alapvakolat teljes kiszáradását követően felhordható.

Szerszámok és tisztítási előírások

A munka befejezése után azonnal mossa le a szerszámokat vízzel. A megszáradt maradványokat mechanikusan távolítsa el.

AJÁNLOTT TERMÉKEK

2132	EUROSAN EP manual	Egyrétegű kézi szárítóvakolat
2133	EUROSAN EP gépi	Egyrétegű gépi szárítóvakolat
2136	WTA EUROSAN OP manual	Kézi felsővakolat
2137	WTA EUROSAN OP machine	Gépi felsővakolat
2162	Eurosan TP	Trassz szárítóvakolat

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	fehér cement
Alapanyag	mészhidrát
Tűzvédelmi osztály	A1
Maximális szemcseméret	1,2mm
Nyomószilárdság 28 nap után min. N/mm ² -ben	1,50 N/mm ²
Hajlítószilárdság 28 nap után N/mm ² -ben	0,60 N/mm ²
Tapadószilárdság száraz tárolás után min. N/mm ² -ben	0.1
Hővezetési tényező (λ) W/mK-ben	0.4
Páradiffúziós ellenállás (μ)	10
Sűrűség Kg/m ³	1 400

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	HU/RO/HR
Net súly	25 kg
Csomagolás típusa	zsák
Csomagoló anyag	papír
Mennyiség raklapon	48
Raklap súly	1 200 kg
Szavatossági idő (Variant level)	12 M

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	papír	száraz, eredeti csomagolásban
Szolgáltatás	igény szerint	

-

Ártalmatlanítási szabályok

A megmaradt anyagot ne öntse a lefolyóba. A megmaradt anyagot hagyja megkeményedni. A megkötött vakolatot a helyi érvényes előírásoknak megfelelően építési hulladékként ártalmatlanítsa.

A csomagolás ártalmatlanítása

A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként ártalmatlanítsa (lásd a biztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolást lehet újrahasznosítani. Nem szabad együttesen ártalmatlanítani kommunális hulladékkal.

Minőség

A termékek minőségét a gyártó laboratóriumi folyamatosan ellenőrzik.

Jogi kiegészítés

Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez.

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges.

Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt.

Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.