

INDOOR WALL SYSTEM

4610

AGYAG TAPADÓHÍD



TERMÉSZETES ÉS KÖRNYEZETBARÁT

Természetes és ökológiai. Ideális ökológiai, új, történelmi és műemlék épületekhez. Töltött, érdes textúra: Jelentősen növeli az agyagvakolatok tapadását a nem nedvszívó aljzatokhoz.

Megbízhatóan csökkenti és kiegyensúlyozza az aljzatok vízfelvételét.
Könnyen felvihető: pl. ecsettel



Belül: fal + mennyezet
műemlék felújításhoz
Páraáteresztő
kézi

Alkalmazási terület

Tapadóhíd nem nedvszívó aljzatokhoz (pl. beton) vagy különböző anyagú alapok átmenetéhez (vegyes falazat) az alapvakolat felhordása előtt.

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK



Hőmérséklet min.
15 °C

Hőmérséklet max.
30 °C

Időjárás felhasználás során

A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolhatja a kikeményedést. Az anyag kötése meghosszabbodik. A feldolgozás során kerülje a közvetlen napfényt, hőt, páratartalmat és huzatot. Óvja az anyagot fagytól és esőtől. Az anyag közvetlen melegítése nem megengedett.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Az aljzatnak meg kell felelnie a vonatkozó szabványoknak, szilárdnak, laza részecskéktől mentesnek, por-, festék-, formleválasztó- és kivirágzásmentesnek kell lennie. Kellően érdesnek, száraznak és egyenletesen nedvszívónak kell lennie. A felület nem lehet fagyott vagy vízlepergető. Az aljzatnak stabil térfogatúnak és a szükséges simaságúnak kell lennie.

Alapfelület előkészítés

Az aljzatot a nedvszívó képességétől és az éghajlati viszonyoktól függően nedvesíteni kell. Szükség esetén kezelje a nem szabványos aljzatokat megfelelő módszerrel a kívánt tulajdonságok elérése érdekében. Az aljzatnak meg kell felelnie a vonatkozó előírásoknak, szabványoknak vagy az anyaggyártó ajánlásainak.

Keverék előkészítés

Az anyagot úgy készítsük el, hogy a száraz keveréket az előírt mennyiségű vízbe öntjük és összekeverjük. A keverék keveréséhez használjon ivóvizet. Keverje össze lassú sebességű propeller keverővel. Homogén, csomómentes masszává keverjük és pihentetjük. Ezután röviden újra keverjük. Gépi feldolgozáskor használjon megfelelő gépet.

Vízszükséglet



Kiszerelés	Liter (Min)	Liter (Max)
1 kg	0,6 L	0,8 L
25 kg	15 L	20 L

Keverés



Keverési idő	Keverési fordulatszám Rpm	Érlelési idő min.
5 min	800	5 min

Feldolgozási utasítások

Kézi felhordáskor az anyagot ecsettel vagy hengerrel visszük fel. A maximális réteg 4 mm. A keveréket a felhordás során időnként össze kell keverni a durva adalékok esetleges ülepedése miatt. Gépi alkalmazáshoz egy régebbi, nagyobb kopási arányú szivattyúegység használatát javasoljuk, mivel a rotor/állórész könnyebben tudja pumpálni az anyag szemcseméretét. A nedvszívó aljzatokat kezelés előtt vízzel meg kell nedvesíteni.

Ajánlott rétegvastagság



Maximális rétegvastagság	4 mm
Minimum rétegvastagság	1,20 mm

Anyagszükséglet



Anyagigény min.	Anyagigény mértékegység
1.28	kg/m²/mm

Kiadósság

Anyagszükséglet	rétegvastagság	mértékegység	Kiadósság
25 kg	1,2	mm	16,25 m²

Bedolgozási idő



120 min

Kezelés az alkalmazás után

A nem nedvszívó aljzatok meghosszabbítják az érlelési időt. Felhordás után kerülni kell a nap, a hő, a páratartalom és a huzat közvetlen negatív hatásait. Védje a fagytól és az esőtől. A felület közvetlen melegítése tilos.

Szerszámok és tisztítási előírások

A munka befejezése után azonnal mossa le a szerszámokat vízzel. A megszáradt maradványokat mechanikusan tisztítsa meg.

AJÁNLOTT TERMÉKEK

- 4611Durva agyag alapvakolat
- 4612Durva gépi agyag alapvakolat
- 4613Finom agyag simítóvakolat

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	Agyag
Alapanyag	Természetes töltőanyag, agyag és tulajdonságjavító adalékok.
Maximális szemcseméret	1,2mm
Tapadószilárdság száraz tárolás után min. N/mm ² -ben	0.2

TERMÉK VARIÁNSOK



Cél piac	CZ/SK/AT
Választott szín	standard braun
Net súly	25 kg
Csomagolás típusa	zsák
Csomagoló anyag	PE
GTIN (EAN)	9005561101549
Mennyiség raklapon	48
Raklap súly	1 200 kg
Szavatossági idő (Variant level)	24 M

Csomagolás típusa	Csomagoló anyag	Tárolási körülmények
zsák	PE	eredeti csomagolásban

Szolgáltatásigény szerint

Ártalmatlanítási szabályokA fel nem használt maradék anyag nem minősül veszélyes hulladéknak., ártalmatlanítása nem szükséges.

A csomagolás ártalmatlanításaA szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani (lásd az anyagbiztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolás adható újrahasznosításra. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A csomagolóanyagokat a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

MinőségA termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzik.

-

Általános megjegyzések

Kötőanyagok, adalékanyagok és egyéb adalékanyagok további hozzáadása vagy a keverék szitálása nem megengedett.

Jogi kiegészítés

Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez.

A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges.

Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt.

Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.