

Mapeform Eco 91

Növényi olaj bázisú vizes emulziós, kémiai hatású formaleválasztó zsalu-olaj

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Tapadásgátló felületkezelő vas, alumínium és műanyag (epoxi-, fenol-, poliészter-, poliuretángyanta) zsaluzatok kezelésére. Különösen alkalmas vízszintes és függőleges felületekre is.

Jellemző alkalmazások

- Megkönnyíti az előregyártott betonelemek kizsaluzását, kiszakítását. Folyósságának köszönhetően különösen alkalmas vízszintes felületen való felhasználásra.
- Megkönnyíti a gőzérlelésű betonok kizsaluzását, kiszakítását.
- Lehetővé teszi a műanyag zsaluzatba öntött beton kizsaluzását, kiszakítását.
- Lehetővé teszi a fém zsaluzatba öntött betonok kizsaluzását, kiszakítását.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapeform Eco 91** a MAPEI kutatólaboratóriumaiban kifejlesztett összetételű, növényolajok stabil emulziójából, korróziógátló anyagokból és különleges adalékszerekből álló formaleválasztó.

A **Mapeform Eco 91** hatékonyan hatékonyságát a vegyi reakció adja, amely leválasztja a zsalut a betontól.

A **Mapeform Eco 91** használatából származó előnyök:

- javítja a felületi megjelenést azáltal, hogy nagymértékben lecsökkenti a nagy- és mikroméretű felületi buborékok számát;
- nincs felületi felporlás;
- nincsenek zsírnyomok, még fehér cementtel készített betonoknál sem;
- a zsaluzattisztítás egyszerűbb;
- a felhordás egyszerű és gazdaságos;
- **biológiai úton könnyen és gyorsan lebomlik**; nem toxikus, nem irritáló és nem okoz allergiát;
- nem vonatkoznak rá az ásványolaj bázisú formaleválasztók használatát szabályzó olasz törvény előírásai.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A **Mapeform Eco 91**-et ne hígítsa vízzel.
- A **Mapeform Eco 91**-et ne hígítsa oldószerrel vagy más olajokkal.
- Nyersfa anyagú zsaluzatra használjon **Disarmante DMA 1000**-t.

- A **Mapeform Eco 91**-t ne használja beton, gipsz vagy polisztirol zsaluzatra.
- Gumi anyagú zsaluzatra használat előtt végezzen próbát vagy forduljon szaktanácsadóinkhoz.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

A **Mapeform Eco 91** felhasználásra kész.

Felhordás

A tiszta, száraz zsaluzatra egy rétegben hordja fel a **Mapeform Eco 91**-et szivattyúval vagy porlasztóval 6 bar nyomáson. A legjobb eredmény elérése érdekében törölje át a felületet egy pamut ronggyal, bár ez a művelet nem feltétlen szükséges.

A kizsaluzás, kiszakítás sikeressége érdekében javasoljuk, hogy ne lépje túl az ajánlott mennyiséget. A túl sok termék felhordása miatt felületi finom por jelenhet meg, amely megváltoztathatja a megjelenését.

Tisztítás

A **Mapeform Eco 91** friss állapotban a szerszámokról és a ruházatról vízzel mosható le.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Fémanyagú zsaluzatokhoz: 15-25 g/m².

Műanyag zsaluzatokhoz: 15-25 g/m².

Tárolás

Zárt csomagolásban, tartós, közvetlen napsugárzástól védve.

KISZERELÉSEK

1000l-es és 200 l-es hordók, 25 és 4,5 kg-os kannák.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készítmények jelenlegi besorolási rendszerére vonatkozó előírások szerint a **Mapeform Eco 91** nem veszélyes. Javasoljuk, hogy viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget, és tartsa be a vegyszerek kezelésekor szokásos óvintézkedéseket. További és teljeskörű információt a termék biztonságos felhasználásával kapcsolatban a termék legfrissebb Biztonsági Adatlapjában talál.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek):**TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATOK**

Állag:	híg folyadék
Szín:	fehér
Sűrűség:	0,95 ±0,02 kg/l +23°C-on
Brookfield viszkozitás +23°C-on:	<50 (1-es tengely – 20-es fordulatszám)
Formaleválasztó hatás:	kémiai

ALKALMAZÁSI ADATOK

Előkészítés:	felhasználásra kész
Felhordás:	megfelelő permetezővel >6 bar

A termékre vonatkozó referenciák
kérés esetén rendelkezésre állnak,
illetve hozzáférhetők a
www.mapei.com honlapon

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

3362-1-2013 alapján