



Mapeproof Primer

**Egykomponensű, gyors
száradású PVDC bázisú
diszperziós alapozó a
maradék nedvességtartalom
bezárására legfeljebb
4,5 CM%-ig (95% R.H.)**



www.blauer-engel.de/uz113



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Mapeproof Primer** egy egykomponensű, felhasználásra kész termék, amely gyorsan megszáradva párazáró felületi bevonatot hoz létre; megakadályozza a maradék nedvesség olyan mértékű áthatolását, ami már károsítaná a rákerülő padlóburkolat, így lehetővé teszi a burkolat korai fektetését.

Néhány alkalmazási példa

- Párazáráshoz cementkötésű, nedvességálló, nem fűtött aljzatokra, ahol a maradék nedvességtartalom értéke legfeljebb 4,5 CM% az aljzatkiegyenlítő habarcs bedolgozása előtt.
- A maradék építési nedvesség szigetelésére, ahol a relatív páratartalom legfeljebb 95%.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapeproof Primer** egy egykomponensű, felhasználásra kész polivinilidén-klorid bázisú diszperziós alapozó, amely gyorsan száradva párazáró felületi bevonatot képez.

Termék tulajdonságok:

- felhasználásra kész;
- bekeverésre nincs szükség;
- hengerrel könnyen felhordható;
- színezett az egységes fedettség elősegítéséhez;

- gyorsan szárad;
- alacsony anyagszükséglet / magas fedőképesség;
- nincs szükség alapozásra vagy homokszórásra a rákövetkező kiegyenlítő habarcsához;
- megfelel az ASTM D 1308-87 vizeletállósági szabványnak;
- újra lezárható és tárolható különösebb óvintézkedések nélkül a későbbi felhasználáshoz;
- nem gyúlékony;
- EMICODE EC1 Plus (nagyon alacsony kibocsátású);
- Blauer Engel – DE UZ 113.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A **Mapeproof Primer** csak beltéri felületekre hordható fel.
- Ne használja anhidrit vagy más gipsz/szulfát bázisú aljzaton.
- Használjon epoxi vagy poliuretán alapozót (mint pl. **Eco Prim PU 1K Turbo** vagy **Primer MF**) magnezit aljzatokra.
- Ne használja felszálló nedvességnek kitett aljzatokra.
- Nem alkalmas fűtött aljzatokra.

Mapeproof Primer



A Mapeproof Primer első rétegének felhordása



A Mapeproof Primer második rétegének felhordása



Önterülő aljzatkiegyenlítő felhordása a Mapeproof Primerre

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyadék
Szín:	zöld
Sűrűség (g/cm ³):	1,05
pH:	6
Szárazanyag tartalom (%):	47
- EMICODE: - Blauer Engel:	EC1 Plus – nagyon alacsony kibocsátású DE-UZ 113 További és teljeskörű információt az érvényes biztonsági adatlapon találhat.

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Megengedett bedolgozási hőmérséklettartomány:	+5°C-tól +35°C-ig
Száradási idő:	- kb. 15-30 perc az első rétegre; - a második rétegre hagyjon 30 percet.
Várakozási idő a ragasztó vagy aljzatkiegyenlítő felhordása előtt:	kb. 2-5 óra, max. 12 óra

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNYADATOK

Nedvesség-állóság:	kitűnő
Hőmérséklet-állóság:	jó
Vizelet-állóság:	összhangban az ASTM D 1308-87-tel

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzat legyen egyenletesen szilárd, portól, laza részekről, repedésektől, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától, gipsznyomoktól és egyéb más szennyeződéstől mentes, amely a tapadást gátolhatja.

A talajra készített esztrichék és beton lemezek legyenek megvédve szerkezeti párazáró lemezzel.

A nem-fűtött cement esztrich maradék nedvességtartalma nem haladhatja meg a 4,5 CM%-ot.

A repedéseket töltsse ki megfelelő termékkel (mint pl. **Eporip**, **Eporip Turbo** vagy **Eporip SCR**) a **Mapeproof Primer** felhordása előtt. Az aljzat mozgási hézagait ne fedje át **Mapeproof Primer**-rel, de a bevonat felhordása után töltsse ki megfelelő rugalmas hézagkitöltővel.

Biztosítani kell, hogy az esztrich nedvszívó felületű legyen. A tömör felületeket mechanikusan elő kell készíteni.

Az alapozó felhordása

Alaposan rázza fel a kannát közvetlenül a felhasználás előtt. A **Mapeproof Primer**-t minimum 2 rétegben kell felhordani. Az aljzat hőmérséklete legyen +10°C felett az alapozó felhordásakor.

A **Mapeproof Primer**-t a teljes padlófelületre hordja fel.

Különösen alacsony nedvszívó képességű vagy besimított, zárt felületű esztrich esetén először vigyen fel egy hígított réteg **Mapeproof Primer**-t (vízzel 1:1 arányban) és hagyja megszáradni (kb. 20 perc). Ez biztosítja, hogy a **Mapeproof Primer** behatoljon az esztrich felületébe a két réteg hígítatlan **Mapeproof Primer** felhordása előtt.

1. réteg: hengerrel hordja fel az első réteget egy irányban, biztosítva, hogy a termék jól behatoljon az aljzatba.
2. réteg: ha az első réteg érintésre száraz, kb. 15-30 perc múlva +20°C-on, hordja fel a második réteget az első rétegre merőleges irányban.

Alapvetően fontos, hogy leszívódásmentes réteg jöjjön létre és betartsa a kb. 250 g/m² anyagszükségletet a két réteg felhordására

vonatkozóan (4 m²/kg).

Ha nagyon nedvszívó felületre hordja fel, a bevonat beszívódhat az aljzatba tompa fényt hagyva. Ilyen esetekben vagy leszívódások és gyenge foltok esetén további felhordásra lehet szükség.

Az alapozó teljes megszáradása után felhordható a MAPEI valamely kiegyenlítő habarcsa. A száradási idő az aljzat nedvszívó képességétől és a helyiség klimatikus viszonyaitól (hőmérséklet és páratartalom) függően változhat 2 és 5 óra között.

A **Mapeproof Primer** megkötése után 12 órán belül hordja fel a megfelelő MAPEI aljzatkiegyenlítőt, hogy olyan nedvszívó felületet biztosítson, amely alkalmas a ragasztók felhordására.

Ha a **Mapeproof Primer**-re nem kerül következő réteg a megkötését számítva 12 órán belül, akkor az aljzatkiegyenlítő előtt egy további réteget kell felhordani és a száradását meg kell várni.

Tisztítás

Amíg nedves, a **Mapeproof Primer** a padló- vagy falburkolatról, szerszámokról, kézről és ruháról vízzel mosható le. Ha megszáradt, az eltávolításhoz használjon alkoholt vagy **Pulicol 2000**-t.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Kb. 60-70 g/m² 1:1 hígítási arányban.

Kb. 120-130 g/m² hígítatlanul az aljzat nedvszívó képességétől függően (kb. 250 g/m² két rétegre vonatkozóan).

KISZERELÉS

A **Mapeproof Primer** 10 kg-os kannákban kapható.

ELTARTHATÓ

Normál körülmények között a **Mapeproof Primer** eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig stabil. Fagytól védje.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapeproof Primer** nem minősül veszélyesnek a keverékek osztályozására vonatkozó jelenlegi szabályozás szerint. Használata közben javasolt védőkesztyű és védőszemüveg viselése és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket.

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes biztonsági adatlapon találhat.

Gyermekektől tartsa távol. Biztosítson megfelelő szellőzést a használata közben és a száradás alatt. Ne egyen, igyon és dohányozzon a termék használata közben. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, mossa ki azonnal bő, tiszta vízzel és forduljon orvoshoz. Ne engedje a terméket a csatornarendszerbe, vízfolyásba vagy a

talajba jutni. Csak teljesen üres tárolóedények újrahasznosíthatók. A termék megszáradt maradványai normál háztartási hulladékként kezelhetők.

Tartalmaz: BIT és CIT/MIT (3:1).

Allergiás egyének hívják információért a következő telefonszámot: +36-1-4766464.

A termék tartalmaz: víz, kötőanyagok, adalékszer, lágyító, pigment, tartósítószer (VdL-RL 01/2018. június).

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.



A védjegy olyan nagyon alacsony illékony szervesanyag (VOC) kibocsátású MAPEI termékeket azonosít, amelyeket a padlón használt termékek káros anyag kibocsátását vizsgáló nemzetközi szervezet, a GEV (Germanische Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bau- produkte e.V.) tanúsított.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.

Mapeproof Primer

