

**MESTER GYORS Kontakt Ragasztó**

Kiadás kelte: 2020. június 10.

**A termék rövid leírása:**

Neoprén bázisú, oldószeres ragasztóanyag.

**Kiszerezési egység:**

310 ml, 12 db/karton

**Színválaszték:** beige**Tulajdonságok:**

- Toluol mentes,
- szög – és csavarmentes rögzítés,
- bel- és kültérre is,
- tartósan rugalmas marad,
- átfesthető,
- víz – és hőálló,
- porózus és nem porózus alapokra is,
- egyenetlen felületekre is használható, akár 8 mm ragasztóanyag vastagságig is,
- nem tapad PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre.

**Alkalmazási terület:**

Szinte mindenféle felületre és építési anyaghoz használható, mint pl. fa, beton, kő, kemény PVC, fémek. Alkalmas burkolatok, dekorációs lapok, lemezek, lécek, kerámia csempe, párkányok ragasztására. Nem alkalmas polisztirol termékek és tükör ragasztására.

**A felület előkészítése:**

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmenyes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsa el.

**Feldolgozás:**

+10 °C - +40 °C anyag, alap és környezeti hőmérséklet között, kinyomópisztoly segítségével használja. A kartus menet fölötti kúpos részét vágja le, és csavarja rá a csőrt. A ragasztandó felület nagyságának megfelelően vágjon le a csőr hosszából kb. 45°-os szögben.

Az anyagot pontszerűen vagy kigyóvonásban vigye fel, minimum 5 mm vastagságban egymástól maximum 10 cm távolságra. Nyomja össze a két ragasztandó felületet, majd azonnal válassza szét. Néhány perc (a ragasztó vastagságától függően 5-30 perc) várakozás után illessze össze újra a felületeket, majd erősen nyomja egymáshoz. (Kontakt ragasztás) Vigyázzon a helyes illesztésre, mert a ragasztás azonnal bekövetkezik. A teljes megkötés: kb. 12 óra.

Nehezebb tárgyak ragasztása esetén a teljes megkötésig a tárgyat alá kell támasztani!

**Anyagszükséglet:**

A ragasztandó felület nagyságától, valamint a felület egyenetlenségétől függően.  
(5 mm átmérőjű hurka esetén kb. 15 méter/kartus)

**Fugaméret**

-

**Fontos utasítások:**

Tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz helyen +5 °C - +25 °C hőmérséklet között 12 hónapig.  
Fagyveszélyes és gyúlékony.

**Tisztítás:**

A ragasztó maradványok eltávolítása, valamint a szerszámok megtisztítása a megkötés előtt nitrohigító segítségével lehetséges. Megkötés után csak mechanikus úton távolítható el.

**Műszaki adatok:**

A megadott értékek 23 °C-on és 50 % relatív páratartalom mellett értendők, amennyiben az adott érték mellett másképp nem jelezzük. Az értékeket befolyásolják környezeti tényezők, pl.

hőmérséklet, relatív páratartalom, illetve a alapfelület fajtája és típusa, valamint annak jellemzői.

Megkötés előtt:

Fajsúly:	1,22 g/cm <sup>3</sup>
Szárazanyag tartalom:	60%
Állag:	paszta szerű
Bőrképződési idő:	kb. 5 perc
Felhasználási hőmérséklet:	+10 °C - +40 °C között (anyag, alap és környezet)
Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban, + 5 °C - + 25 °C közötti hőmérsékleten):	12 hónap

Megkötés után:

Szakítószilárdság (fa-fa, 20 °C):	60 kg/cm <sup>2</sup>
Hőállóság:	-20 °C - +100 °C

**Biztonsági szempontok:**

Gyúlékony anyag!

Alkalmazáskor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat. A Biztonsági adatlapon megjelölteket vegye figyelembe és tartsa be. Figyelem! Gyermekeket óvja a anyagtól!

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.