

WallGard Graffiti Barrier

Reverzibilis falfirka elleni védelem bármilyen aljzatra

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Márvány, gránit és más természetes kőburkolat védelme szóró flakonnal festett graffiti ellen.
- Nedvszívó és nem-nedvszívó homlokzatok védelme.

Alkalmazási példák

Potenciális graffiti célú bármely felület, ami:

- bármilyen természetes kő homlokzat;
- téгла- vagy betonelem homlokzat;
- beton homlokzatok;
- nagynyomású tisztításnak ellenálló festett vakolatok;
- festett faanyag.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Wallgard Graffiti Barrier** homlokzatok reverzibilis falfirka elleni védelmére kifejlesztett vizes emulziós polimer viasz.

A **Wallgard Graffiti Barrier** kitölti a felületi pórusokat, nem módosítja a páraáteresztő-képességet, olyan olaj- és vízlepergető védelmet hoz létre, amely megakadályozza a falfirka festék mélyre hatolását.

A **Wallgard Graffiti Barrier** réteg nem módosítja a felület megjelenését.

Az olyan felületeken, mint csiszolt márvány, kerámia burkolólap, alacsony nedvszívó képességű anyagok a kezelt felületek kissé mattá válhatnak. Ezért előzetes értékelés javasolt. A legjobb eredmény miatt kezelje a párkányzatot, a mozgási hézagokat illetve a vezető részeket.

A **Wallgard Graffiti Barrier** könnyen eltávolítható nagynyomású forróvízes (kb. +80°C-os) tisztítással.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja a **Wallgard Graffiti Barrier**-t felületek szilárdítására.
- Ne hígítsa a **Wallgard Graffiti Barrier**-t oldószerrel vagy vízzel.
- Ne használja a **Wallgard Graffiti Barrier**-t vízzel telített aljzatokon, vagy ha eső valószínűsíthető.
- Ne hordja fel a **Wallgard Graffiti Barrier**-t +8°C alatt, és +35°C felett.

Megjegyzés: A **Wallgard Graffiti Barrier**-rel kezelt felületekről a falfirka nagynyomású, +80°C-os tisztítással távolítható el. A tisztítás megkezdése előtt, hogy az aljzat bírja-e a fent írt eljárásnál keletkező terhelést.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

A **Wallgard Graffiti Barrier**-rel kezelendő felület legyen teljesen tiszta és szilárd. A felhordás előtt a felületről eltávolítson minden, a mély beszívódását akadályozó szennyeződést, port, olajat, zsírt, festéket, sókivirágzást csiszolással, homokfúvással vagy nagynyomású vízszugárral.

Várjon néhány órát a **Wallgard Graffiti Barrier** felhordása előtt, amelyet enyhén nyirkos aljzatra is felhordhat.

A Wallgard Graffiti Barrier előkészítése

A **Wallgard Graffiti Barrier** felhasználásra kész, hígítószerrel vagy vízzel hígítani nem szabad.

Felhordás

A **Wallgard Graffiti Barrier** felhordható ecsettel, hengerrel vagy szórással. Ez utóbbi szabálytalan felületeknél előnyösebb. A teljes impregnálás miatt a **Wallgard Graffiti Barrier**-t egyrétegben hordja fel a beszívódásáért.

Nagyon nedvszívó aljzatra, ha szükséges, hordjon fel egy második réteget +20°C-on 20 perc múlva.

Falfirka eltávolítás

A **Wallgard Graffiti Barrier**-rel kezelt felületekről a falfirka nagynyomású, +80°C-os tisztítással távolítható el. A felületbe mélyebben behatolt falfirkanyom **Wallgard Graffiti Remover Gel**, különleges oldószeres zselével távolítható el (lásd termékismertetőjét).

A falfirka nagynyomású vízszugárral eltávolítása után újítsa fel a védelmet egy új **Wallgard Graffiti Barrier** réteg felhordásával.

Tisztítás

Ecseteket, hengereket, eszközöket vízzel moshatja le, amíg a termék még friss.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az aljzat nedvszívó képességétől függően rétegenként 30-150 g/m² között változik.

KISZERELÉS

5 kg-os és 20 kg-os kannákban kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

Száraz helyen, +5°C és +35°C közötti tárolva eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készítmények jelenlegi európai besorolási rendszerére vonatkozó érvényes szabványok és előírások szerint a **Wallgard Graffiti Barrier** nem tekinthető veszélyes anyagnak. Mindemellett, a felhordás során javasolt védőkesztyű és védőszemüveg viselése, valamint a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedések betartása. A termékünk biztonságos használatára, a további és teljes információ miatt olvassa el a vonatkozó legfrissebb Biztonsági Adatlapot.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és

felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és
www.mapei.com honlapjain**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	sűrűnfolyós
Szín:	tejfehér
Sűrűség (g/cm ³):	0,98
Brookfield viszkozitás (cPs):	30
Száranyag tartalom (%):	14
Eltartható:	12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon olvasható információkat
Éghetőség:	nem
Vámtarifa szám:	3209 10 00

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Száradási idő:	20 perc +20°C-on
Bedolgozási hőmérséklet:	+5°C-tól +35°C-ig
Anyagszükséglet (g/m ²):	30 és 150 között

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

KÉPEK:

Nagynyomású vízugaras tisztítás WallGard Graffiti Barrier-rel kezelt grániton

WallGard Graffiti Barrier-rel kezelt beton tisztítása

Nagynyomású vízugaras tisztítás WallGard Graffiti Barrier-rel kezelt carrarai márványon

340-7-2010 alapján