

# PŁYTY KOMINKOVE

Kandalló hőszigetelő kőzetgyapot lemez



$\lambda_D = 0,036 \text{ W/mK}$

**Besorolás:**

Szabvány: EN 13162+A1:2015-04

**Termékkód:**

MW-EN 13162-T1



## MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Érték	Szabvány
Deklarált hővezetési tényező $\lambda_D$	(W/mK)	0,036	EN 12667
Tűzvédelmi osztályba sorolás	-	A1	EN 13501-1
Vastagsági túrús	-	T1	EN 823
Max. alkalmazhatósági hőmérséklet-határ	°C	600	14706
Olvadáspont	°C	$\geq 1000$	DIN 4102-17

## MŰSZAKI LEÍRÁS:

ISOVER kőzetgyapotból előállított lemezek. A gyártás során az ásványi nyersanyagokat magas hőmérsékleten megolvasztják, majd az olvadékból a REX eljárással szálakat képeznek. Az elemi szálakra felvitt kötőanyag és ásványi olaj biztosítja a termék rugalmasságát, és vízszigetítő tulajdonságát.

## ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az egyik oldalán magas hőállóságú alufóliával kasírozott Plyty Kominkove kandalló hőszigetelő lemez gravitációs és kényszerkeringtetésű kandallók hőszigetelésére alkalmazható. Javítja a kandalló határfokát, védi a kandalló falakat a túlmelegedéstől.

## CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS:

A Plyty Kominkove kandalló hőszigetelő lemez 1000x300x500 mm méretű karton dobozban kerül forgalomba. Tároláskor és szállításkor védeni kell a nedvességtől és a mechanikai sérüléstől.

## ELŐNYÖK:

- magas hőszigetelési teljesítmény
- tűzvédelem – nem éghető
- hosszú élettartam és időben stabil tulajdonságok
- könnyű kezelhetőség – egészségre nem ártalmas
- rothadásálló, ellenáll az élősködőknek
- szervesetlen és kémiaiilag semleges, nem tartalmaz korrózió anyagokat
- könnyen megmunkálható – vágható, alakítható

## MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

Termék	Vastagság [mm]	Méreték [mm]	m <sup>2</sup> / csomag	db / csomag	Deklarált hővezetési ellenállás R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W]
PŁYTY KOMINKOVE	25	1000 / 500	6,00	12	0,65
PŁYTY KOMINKOVE	30	1000 / 500	5,00	10	0,80
PŁYTY KOMINKOVE	40	1000 / 500	3,50	7	1,10
PŁYTY KOMINKOVE	50	1000 / 500	3,00	6	1,35

## KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK:

- RAL
- ISO 9001, ISO 14001
- DoP: Nr. 023-CPR-2013/07/01-HR

Forgalmazó:

**SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT**

2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 Hrsz.

Tel.: +36-37-528-321

Fax: +36-37-528-322, +36-37-999-636

E-mail: [isover@isover.hu](mailto:isover@isover.hu)

Internet: [www.isover.hu](http://www.isover.hu)

